

# Tekniske data

## TRØNDERRØDT



E020113 12.2008

TRØNDERRØDT er en halvtiksotrop maling på alkydbasis for utvendig bruk. Den er meget værbestandig, robust og er spesielt godt egnet for påføring med høytrykkssprøyte. Trønderrødt anvendes på driftsbygninger av treverk i landbruket, lagerskur etc. Inneholder middel mot svertesopp.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Halvtiksotrop alkydmaling.
Farger.....	Rød
Glans.....	40-60 Halvblank
Viskositet.....	220 - 280 cP
Litervekt.....	1,07
Tørrestoff i volum % .....	45
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

### BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	110 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	9,4 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader grader
Malingtrykk.....	Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

#### Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	Ca. 6 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 20 timer
Brukstørr, minimum.....	Ca. 20 timer. Avviker ved enrdet temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent.

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.  
YL-gr. 1

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Brekking.....	Kun ferdigfarger.
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Trønderrødt inneholder sopphindrende middel, ufarlig for mennesker, dyr og planter. Tilsetning av linolje, tran eller andre fremmede oljer er uheldig. Innhold i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Sol på halvtørr maling kan gi blæring, og dugg på halvtørr maling kan gi matte skjolder.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt. Tidligere malte flater må skrapes rene for løs gammel maling. Bart treverk stålørstes, alternativt maskinripes grundig for å fjerne løse trefibre. Skitne flater rengjøres/nedmattes med Jotun Kraftvask (les bruksanvisningen), og deretter påføres Jotun Sopp- og Algedreper, som SKAL TØRKE PÅ VEGGEN. underlag som tidligere er behandlet med linoljebeis, tranmaling eller linoljemaling uten sinkhvitt eller blyhvit, må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse.

### BRUKSMÅTE:

Underlaget må være helt tørt før malingen påføres. Malingen dekker meget godt, og ofte er ett strøk tilstrekkelig, men to strøk gir lengre vedlikeholdsintervaller. På sterkt sugende underlag og nytt treverk anbefales ett strøk VISIR Oljegrunning Pigmentert for beste resultat.

### Tidligere malt treverk:

Bart treverk flekkes med Visir Oljegrunning Pigmentert eller Trønderrødt tilsatt 10% Jotun White spirit. Dersom to strøk ønskes påført, kan første strøk tynnes 10% med Jotun White spirit, andre strøk påføres uforynnet.

### Nytt ubehandlet treverk:

Nytt treverk grunnes med Visir Oljegrunning Pigmentert og påføres to strøk med Trønderrødt.

### Tidligere beiset treverk:

Tidligere beisede flater stålørstes grundig for å fjerne løs gammel beis og løse trefibre. Flatene grunnes med Visir Oljegrunning Pigmentert eller Trønderrødt tilsatt 10% med Jotun White spirit. Deretter påføres ett eller to strøk med Trønderrødt uforynnet.

### VIKTIG: Husk endeved: 3-4 strøk vått-i-vått.

### GENERELT:

Visir Oljegrunning Klar brukes når treverket grunnes i den kalde årstid. (Benyttes når temperatur i luften og underlaget er under +5°C). Grunningen strykes godt ut.

Underlaget må være fast, rent og tørt før malerarbeidet starter. Rør godt om, men la malingen stå til tiksotropien har kommet tilbake. Ikke tilsett fremmede oljer. Påfør malingen jevnt og fyldig. Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene. All endeved må mettes ekstra godt, 3-4 strøk vått-i-vått. Høvlet underlag bør påføres ett ekstra strøk for å oppnå riktig filmtykkelse. For mer informasjon, se [www.jotun.no](http://www.jotun.no), HMS-datablad.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---