

# VISIR EXTRA



E0202AV 03.2006

Visir Extra er en grunning med ekstra god inntrengning, for alt nytt og værslitt utvendig treverk av gran og furu. Den er basert på spesielle alkydoljer. Visir Extra inneholder kraftig virkende midler mot svertesopp og er virksom mot råtedannelse i overflatesjiktet. Den spesielle pigmenteringen beskytter treverket mot skadelig UV lys og har en farge som ligner nytt eksponert treverk. Visir Extra kan påføres når temperaturen i luften og i underlaget er over + 5 °C.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Grunning basert på alkydoljer.
Farger.....	Tilnærmet nytt eksponert treverk
Viskositet.....	55-57 sek. (DIN 4)
Litervekt.....	1,00
Tørrstoff i volum % .....	40
Flammepunkt i grader Celsius.....	-

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	4-7 m <sup>2</sup> /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	13-17 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Oval pensel eller grunningspensel
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Tørketid avviker ved endret temperatur, vindforhold og luftfuktighet
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 liter
Anmerkning.....	Omrøres før bruk. Produktet tåler ikke frost. Ved påføring må temperaturen i luften og underlaget være over + 5°C

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Løse trefibre må fjernes ved stålborsting/sliping. Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse

ved overbehandling med beis, dekkbeis eller maling. Se IFI's brosjyre. Flater som er angrepet av svertesopp/grønske behandles med Jotun Sopp- og Algedreper etter rengjøring med Jotun Kraftvask/Husvask.

#### BRUKSMÅTE:

Nytt treverk behandles før- eller omgående etter montering med 1 strøk Visir Extra. Snarest mulig og senest innen 3 måneder må huset ferdigbehandles med ønsket produkt. Visir Extra skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Tidligere beiset/dekkbeiset/malt treverk: Vaskes med Jotun Kraftvask og etter skraping eller børsting gis bart treverk 1 strøk Visir Extra.

#### PÅFØRING:

Stryk fylldig med oval pensel eller grunningspensel, unngå tørrstryking. Avslutt ikke på tvers av kledningen, men påfør Visir Extra helt ut i kledningens lengderetning. All endeved må mettes godt, 3-4 strøk vått-i-vått.

#### GENERELT:

Vær oppmerksom på at overbeising med transparent beis kan gi noen annen farge enn beis påført direkte på treverk. Gjør prøveoppstrøk. For mer utførlig informasjon, se Produktveiledning, HMS-datablad og IFI's brosjyre som fåes hos fargehandleren.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---