

# Tekniske data

## JOTAPROFF PVA 02



F010113 06.2010

JOTAPROFF PVA 02 er en vanntynnet løsemiddelfri dispersjonsmaling til innendørs bruk. Benyttes som mellom- og toppstrøk i tak av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater m.m.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit og NCS 0502Y egghvit
Glans.....	02
Viskositet.....	115 K.U.
Litervekt.....	1,43
Tørrstoff i volum % .....	35

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
<b>Veiledende data for høytrykksprøyte:</b>	
Dyse.....	0,46-0,53mm / 0,018"-0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 3 timer
Bruktørr, minimum.....	Ca. 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann
	Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....  
Anmerkning.....

3L, 10L og 100L Hvit. 10 L NCS 0502-y egghvit.  
Underlagets og luftens temperatur må være min. +10 ° C.  
Må fraktes og oppbevares frostfritt.  
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer  
blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

---

## BRUKSANVISNING:

**FORARBEID:** Flatene skal være faste, rene og tørre.

**FORBEHANDLING:** Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med BENGALACK METALLGRUNNING ARCANOL.

**GRUNNING: Tidligere malt:** Gammel blank og halvblank maling grunnes med JOTUN HEFTGRUNNING V. Andre tidligere malte flater mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

### Krittende, smittende og porøse underlag :

Bør børstes og grunnes med 1 strøk JOTAPROFF PVA 07 eller JOTUN HEFTGRUNNING V.

### Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:

Grunnes med JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING.

**BRUKSMÅTE:** JOTAPROFF PVA 02 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fylldig og jevnt.

**MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:** 2 strøk JOTAPROFF PVA 02.

### MILJØMERKING:

JOTAPROFF PVA 02 er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



### AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømme i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---