

# JOTUN TERRASSERENS

---

E020605 05.2009

Jotun Terrasserens er et kraftig rensmiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer.

Bruksområde: Rengjøring av nedsmussede og værslitte terrassegulv, hagemøbler e.l. (med eller uten tidligere oljebehandling). Fjerner effektivt fett, sot, smuss, svartesopp og rester av gammel treolje. Lysner treverket før videre behandling. Gammel maling vil kunne bli matt eller delvis løst opp ved lengre påvirkning. NB! Eksotiske tresorter som eik, teak og mahogny skal blekes med Jotun Terrassebleker for å unngå et svartet utseende.

---

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Syntetisk, alkalisk rensmiddel
Litervekt.....	Ca. 1
pH verdi.....	13,5

---

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	1 liter til 5 - 8m <sup>2</sup>
Påføringsmetode.....	Vaske- eller hvitingskost, rull

### Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	Brukes uførtynnet

---

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

---

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
------------	---

---

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	5 liter plastemballasje
Anmerkning.....	Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. JotunTerrasserens etser glass og aluminium. Vaskevann som tørker opp på glass etser dette. Løser tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l. Edle tresorter må blekes med Jotun Terrassebleker for å unngå misfarging. Unngå å dusje rensmiddel dirkete på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

---

## BRUKSANVISNING:

### ADVARSEL:

Inneholder NA-metasilikat og lut (Kalium hydroksyd). Etsende væske. Må ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er irriterende. Bruk beskyttelseshansker. Unngå sprut i øynene, da midlet inneholder lut. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann og kontakt lege.

### BRUKSMÅTE:

Fukt underlaget godt med kaldt vann. Deretter påføres JotunTerrasserens med egnet utstyr. La rensedmidlet virke i 15-20 min. Unngå at gulvet tørker opp under behandlingen. Dersom dette skjer, dusjes det lett med vann. Deretter bearbeides gulvet meget godt med kosten slik at skitt, sopp o.l., løsner helt. Etterpå spyles gulvet godt med rent vann - benytt hageslangen. Ikke benytt høytrykksvasker da denne lett vil flise opp treoverflaten. Gjenta gjerne å skrubbe/spyle gulver for å oppnå maksimal effekt. Oppstår det fiberreising etter rensingen kan man fjerne dette ved lett sliping, før påføring av nytt toppstrøk. I enkelte tilfeller hvor gulvet er meget skittent, eller hvor det er flere lag med gammel Treolje, må behandlingen gjentas. Inntakt maling eller beis må på forhånd fjernes ved sliping eller med en malingfjerner. Ønskes et ekstra bleket utseende benyttes Jotun Terrassebleker. Eksotiske treslag må blekes med Jotun Terrassebleker for å unngå misfarging. Etter opptørring behandles terrassegulvet med Jotun Treolje, Jotun Treolje V eller Trebitt Terrassebeis.

### Bruksmåte:

- 1) Fukt underlaget med kaldt vann.
- 2) Påfør Jotun Terrasserens med egnet utstyr (pensel, rull e.l.). Gni gulvet lett med en stiv langskaftet kost, f.eks. Jordans gulvskrub. La virke i 15-20 min.
- 3) Unngå at gulvet tørker opp under behandlingen. Dusj lett med vann hvis dette skjer.
- 4) Skrubb gulvet godt med en stiv langskaftet kost/børste slik at skitt, sopp o.l., løsner helt.
- 5) Spyl gulvet godt med rent vann for å fjerne rester av lut. Benytt hageslange - ikke høytrykksvasker da denne lett vil flise opp treoverflaten. Gjenta gjerne punkt 4 og 5 for maks effekt. Unngå å søle Jotun Terrasserens på vindusglass eller ubehandlet aluminium, etsningsfare! Inntakt maling eller beis skal på forhånd fjernes ved sliping eller med en malingfjerner. Ønskes et ekstra bleket utseende benyttes Jotun Terrassebleker mens underlaget ennå er vått etter rensesprosessen. Etter opptørring behandles terrassegulvet med Jotun Treolje, Jotun Treolje V eller Trebitt Terrassebeis.

For mer informasjon se [www.jotun.no](http://www.jotun.no) og HMS-datablad.

## INGREDIENSLISTE:

**Produktnavn: Jotun Terrasserens**

Dato: 11.12.08

Versjon 1

### Ingredienser:

- Vann
- Kaliumhydroksid
- Dinatriummetasilikat
- 2-(2-butoksyetoksy) etanol
- 2-aminoetanol
- Fettalkoholetoksilat
- Alkydglukosid

- Kokosamfodipropionat natriumsalt
- Akrylpolymer emulsjon
- Alnin, N,N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt i vann

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---