

JOTUN HUSDYRROM (ODEL)



F010160 11.2008

Jotun Husdyrrom Odel er en halvblank, løsemiddeltynnet akrylmaling for innendørs bruk, som gir en slitesterk, tett og vaskbar rengjøringsvennlig overflate.

Benyttes som mellom- og toppstrøk i tak og på vegger av betong, sementbaserte plater, spon- og trefiberplater, lettmetallplater og sandsparklede flater i husdyrrom og melkerom.

Produktet gir en slitesterk, tett, vaskbar overflate. I surforsiloer kan undersiden av nye lettmetalltak behandles med Jotun Husdyrrom.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akrylbasert sistestrøksmaling
Farger.....	001 Hvit, 002 Høy og 2005 Fjøsørød
Glans.....	Halvblank
Litervekt.....	1,00-1,20
Tørrstoff i volum %	34
Flammepunkt i grader Celsius.....	37
Fleksibilitet.....	God
Glansholdbarhet.....	God
Vannbestandighet.....	Utmerket
Kjemikaliebestandighet.....	God
Løsningsmiddelbestandighet.....	Begrenset

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40-60 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	120-180 mikrometer
Påføringsmetode.....	Høytrykksprøyte. Pensel eller rull kan brukes på mindre områder.

Veiledende data for høytrykksprøyte:

Dyse.....	0,046-0,066mm /0,018"-0,026"
Viftevinkel.....	40-80 grader
Malingstrykk.....	MPa 15 / 150 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Berøringstørr.....	1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 7
Blandingsforhold.....	En-komponent
Forhold under påføring.....	Min. 5° C. Underlagets temperatur bør være min 3° C over luftens duggpunkt.og tørt underlag.
Underlag.....	Rengjort, tørr og ubeskadiget overflate. Urenheter på overflaten fjernes med vaskemiddel og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 600 g/l (2007). Produktet inneholder maks 600 g/l VOC.

YL-gr. 5.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Brekking.....	Finnes i 3 ferdig farger
Emballasjestørrelser.....	10 liter
Anmerkning.....	Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

BRUKSANVISNING:

Forarbeid:

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Forbehandling:

Tidligere malte flater vaskes med Jotun Kraftvask og skylles med rent vann. Slamskikt på betong og gammel kalk skal fjernes. Ubehandlede mineralske- og treoverflater samt sugende tidligere malte flater, seises med Jotun Mur Grunning. Nye plater av lettmetall og stål avfettes med Lynol, vaskes med Jotun Kraftvask (1:5) og skylles med vann før grunning med 1-2 strøk Penguin Primer.

Gjør en prøve hvis Jotun Husdyrrom skal påføres direkte på tidligere malte flater for å unngå eventuelt «oppkok».

Bruksmåte:

Jotun Husdyrrom påføres jevnt og fyldig i 2 strøk. Når tilstøtende flater skal males med alkydmaling, skal malerarbeidet med Jotun Husdyrrom gjøres ferdig før alkydmalingen påføres.

Påføring:

Høytrykksprøyte skal brukes for å oppnå korrekt filmtykkelse i ett strøk. Pensel eller rull kan brukes på mindre områder.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
