

Tekniske data

JOTUN TREOLJE V



E020503 12.2010

Spesialolje for impregnert treverk. Kun for utendørs bruk. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Jotun Treolje V er meget vannfast og leveres i tre varianter, klar, grønntonet og gylden. Den klare skal ikke brukes uten fargetilsats - se farger under fysikalske data.

Jotun Treolje V motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke og har en god penetrering (inntrengning i underlaget). Anbefales på trykkimpregnert og vakuumpregnert trevirke som f.eks. terrassegulv, levegger, hagemøbler etc.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje fortynnet i vann
Farger.....	Grønntonet, gylden og klar. Den klare anbefales brukket over Jotun Multicolor.
Viskositet.....	16-18 sek. (DIN 4)
Litervekt.....	1,01
Tørrstoff i volum %	25

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Flat eller rund pensel. Skal ikke sprøytes.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	6 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	Leveres klar til bruk.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 6% med Jotun Multicolor Brekkfarge
Emballasjestørrelser.....	3 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Innholdet i spann med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Pigmentert behandling gir best beskyttelse. Produktet tåler ikke frost. Treoljen ser melkeaktig ut i boks, men får et fargeløst utseende etter tork.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt før behandlingen starter. Grønske og soppbefengte flater vaskes med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask og behandles med Jotun Sopp- og Algedreper. Meget slitte flater anbefales stålbørstet slipt og vasket.

BRUKSMÅTE:

Nytt impregnert treverk: Nytt impregnert treverk bør tørke 2 - 4 uker, avhengig av vær. Eventuelle utslag av kobbersalter (grønne krystaller) spyles av med vann (hageslange) sammen med bruk av en stiv børste. Når treverket er tørt påføres 1-2 strøk Jotun Treolje V, vått-i-vått. Eventuelt overskudd tørkes av med en tørr, lofri klut. Oljen skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Endeved bør behandles ekstra godt. Videre vedlikehold etter behov.

Gammelt eller tidligere oljet treverk: Skitne eller soppbefengte flater rengjøres med Jotun Husvask/Kraftvask. Til fjerning av gammel treolje benyttes Jotun Terrasserens + Jotun Terrassebleker i henhold til bruksanvisningen. Værslitte flater stålbørstes eller slipes til fast underlag. Påfør 2 strøk Jotun Treolje V vått-i-vått. Eventuelt overskudd tørkes av med en tørr, lofri fille.

GENERELT:

Jotun Treolje V anbefales ikke benyttet som beis på trehus.

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
