

Tekniske data

JOTAPROFF AKRYL 07



F010117 06.2010

JOTAPROFF AKRYL 07 er en slitesterk, løsemiddelfri, silkematt vanntynnet akryl dispersjonsmaling med lite lukt, for innvendig bruk. Benyttes som mellom- og toppstrøk der en silkematt flate ønskes. Den har meget god hefteevne, høy mekanisk slitestyrke.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit base. A, B, C, Gul base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	7 silkematt i alle vinkler
Viskositet.....	120 KU, 150 cP
Litervekt.....	1,30 kg/liter
Tørrestoff i volum %	40

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer - 60 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer - 150 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	7-10m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse.....	0,53mm / 0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstrykk.....	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 3 timer
Bruktørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann. Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Innhold i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Underlaget og luftens temperatur må være min. +10 °C. Må fraktes og oppbevares frostfritt..

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING: Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med BENGALACK METALLGRUNNING ARCANOL.

GRUNNING: **Tidligere malt:** Gammel blank og halvblank maling grunnes med JOTUN HEFTGRUNNING V. Andre tidligere malte flater mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING.

BRUKSMÅTE: JOTAPROFF AKRYL 07 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK: 2 strøk JOTAPROFF AKRYL 07. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

MILJØMERKING: JOTAPROFF AKRYL 07 er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredsstillter kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

		<ul style="list-style-type: none">• Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug• Begrenset/Lavt/Begränsat innehåll/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.• Lavt/Lågt indhold/indhold/innehåll av/af løsemidler/oppløsningsmidler/lösningemedel. <p>Mer informasjon om hvorfor produktet er tildelt Blomsten, se: http://ec.europa.eu/ecolabel</p>
---	---	--

AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.