

Tekniske data

JOTUN KOKT LINOLJE



E020307 10.2011

Malerolje for interiør- og utvendig bruk. Olje til håndrørte malinger, sparkelmasse og som båtølje. Jotun Kokt Linolje er et vegetabilsk naturprodukt med meget god inntregningsevne.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Kokt linolje
Glans.....	Blank
Viskositet.....	70 cP v/25°C
Litervekt.....	0,94
Tørrstoff i volum %	100
Flammepunkt i grader Celsius.....	300

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte.
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,28-0,38mm / 0,011" - 0,015"
Viftevinkel.....	60-80 grader
Malingtrykk.....	13-18 MPa /130-180 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	24 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 2-3 døgn.
Bruktørr, minimum.....	Avviker med endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks 50 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

1 liter og 5 liter.
Hold emballasjen godt lukket, og oppbevar den ikke i temperatur under +2°C. SKUMPLAST, KLUTER O.L. BRUKT VED PÅFØRING AV LINOLJE, MÅ BRENNES ELLER LEGGES I VANN STRAKS ETTER BRUK, DA DE KAN FORÅRSAKE SELVANTENNELSE.

BRUKSANVISNING:

BRUKSMÅTE:

Jotun Kokt Linolje kan benyttes utynnet eller tynnet med Jotun White Spirit. Dersom den benyttes utynnet må den strykes godt ut for å hindre rynkedannelse og sikre god gjennomtørk.

GENERELT:

Linoljegrunding og linoljemaling kan i forbindelse med senere overmaling forårsake oppblæring. For å sikre seg mot dette, må malingen inneholde et reaktivt pigment, f.eks. sinkhvitt og ikke være for "fet".

Linolje og fete linoljegrunding kan under alle praktiske forhold spaltes og bli flytende igjen. Dette kan resultere i blæredannelse uansett hvilken maling som senere benyttes på huset. Bruk derfor ikke ren linolje eller fete linoljegrunding til grunding av trehus.

Faren for blæredannelser reduseres også hvis halvdelen av oljeinnholdet består av Benar Blank. Bruk Jotun Kokt Linolje tilsatt soppreper hvis det er fare for soppdannelse. Benyttet som båtölje, oppnås det større vannfasthet ved halvblending med Benar Marine evt. Benar Blank. Underlagets temperatur må ved påføring være over +2 ° C.

Se også Jotuns faktablad om selvantennelse.

For mer informasjon om linoljer og linoljemaling, se www.jotun.no, Jotuns Linoljebrosjyre.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
