

DEMIDDEK MALING



E020114 10.2006

Demidekk Maling er en godt pigmentert maling for utendørs bruk. Det høye pigmentinnholdet beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning og gir en meget god værbestandighet. Benyttes i system med Visir Grunning/Visir Extra. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Basert på akrylat
Farger.....	Hvit, A, B, C, Oksydrød, Oker og Gul base for brekking over Jotun Multicolor Fargeblendesystem.
Glans.....	15-30
Viskositet.....	Ca. 80 cP
Litervekt.....	Hvit / C-base: 1,30 / 1,10
Tørrestoff i volum %	Hvit / C-base: 35 / 34

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40-50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90-110 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	8-10m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	10-12m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull og høytrykkssprøyte.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,46mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	MPa 15-18 / 150-180 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	Ca. 0,5 time
Min. intervall for overmaling.....	2-4 timer Avviker ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann / Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks100 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Maks 288 sk.d. med Jotun Multicolor Brekkfarge - Automatmaskin.
Emballasjestørrelser.....	Hvit: 1, 3 og 10 liter. Baser: 0,9, 2,7 og 9 liter
Anmerkning.....	Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 ° C. Husk endevedsbehandlingen! TILSETNING AV FREMMEDE OLJER MÅ IKKE FOREKOMME. LAGRES OG FRAKTES FROSTFRITT. BASER MÅ IKKE BRUKES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene vaskes med Jotun Husvask/Kraftvask (se bruksanvisning), og skylles godt med rent vann. Løs beis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Deretter benyttes Jotun Sopp og Algedreper. Tidligere linoljebehandling uten bly, sinkhvit e.l. fjernes til bart tre. (se IFI's brosjyre). Bart metall grunnes med Arcanol. Gammel tjære-, mineraloljebehandling e.l. kan gi misfarging ved ny behandling. Underlaget må være overflatetørt. Rør godt om, bland innhold i bokser med ulike produksjonsnummer.

BRUKSOMRÅDE:

NYTT TREVERK: Behandles før eller umiddelbart etter montering med Visir Grunning/Visir Extra. Husk endeveden, mettes 3-4 strøk vått-i-vått. Deretter påføres 2 strøk Demidekk Maling. Nytt treverk eksponert mer enn 4-6 uker (avhengig av årstiden) bør stålborstes før oljegrunding. Ved lengre eksponering MÅ flatene rengjøres og stålborstes meget godt før oljegrunding.

BEISET TREVERK: Beis eldre enn 6 måneder undersøkes meget nøye med hensyn til vedheft til underlaget før Demidekk-behandling. Beis eldre en 1 år eller vanntynnete beiser uten fersk oljegrunding rengjøres og stålborstes grundig til bart treverk før oljegrunding. Sterkt sugende flater gis 2 strøk vått-i-vått.

DEKKBEISET TREVERK: Undersøk vedheften til tidligere behandling. Er vedheften dårlig fjernes tidligere behandling og bart treverk grunnes med Visir Grunning/Visir Extra før ny Demidekk-behandling. Virker flaten tørr og slitt må denne rengjøres og stålborstes grundig før oljegrunding. Skal to strøk grunning påføres må dette gjøres vått-i-vått. Normalt vil vi ikke anbefale to strøk, kun dersom treverket er sterkt nedbrutt! Grunnet flate flekkes med Demidekk Maling før 2 strøk Demidekk Maling påføres. Husk endeveden.

MALT TREVERK: Undersøk tidligere behandlings hefteevne til underlaget. Bart treverk flekkes med Visir Grunning/Visir Extra deretter med Demidekk Maling. Deretter påføres 2 strøk Demidekk Maling. Husk endeveden. Vær oppmerksom på tegn som tyder på fuktproblem eller linoljeproblem.

NB! 3 strøk på høvlet treverk gir økt holdbarhet.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
