

# Tekniske data

## JOTUN VINDUSKITT



E010601 12.2008

Jotun Vinduskitt er et ikke herdende spesialkitt for vinduer som er formulert på kritt og vegetabiliske oljer. Kittet har en meget god vedheft til glass, tre, metall, og de fleste forbehandlede vinduer og sprekker ikke. Kittet bør alltid overmales for å oppnå god holdbarhet.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vegetabilsk kitt
Farger.....	Lys grå
Viskositet.....	Pasta
Litervekt.....	1,7
Tørrstoff i volum % .....	98

### BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Kittkniv, stålsparkel fugepistol (0,3 liter patron)
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,3 liter plastpatron (for håndsprøyte), 0,45 liter boks.
Anmerkning.....	LUKT: linolje

## **BRUKSANVISNING:**

### **BRUKSOMRÅDE:**

Alt kittarbeid ute og inne, spesielt godt egnet til kitting av vinduer.

### **FORBEHANDLING:**

Underlaget må være fast, rent og tørt. Bort treverk og kittfals grunnes først med 1-2 strøk Visir Oljegrunding. Stålrammer må rustbeskyttes og aluminiumsrammer må avfettes før kitting. Kitting av vinduer bør ikke gjøres når temperaturen er lavere enn +5 °C. Ved tvil om godt feste til f.eks. forbehandlede vinduer, bør det gjøres en prøve først. Er kittet hardt på grunn av lav temperatur er det en fordel å kna det litt før bruk. Kittet kan overmales etter 24 timer og helst innen 2 uker.

Ved overmaling bør malingen gå 1-2 mm inn på glasset.

### **DIVERSE:**

Når kittet skal oppbevares glatter man overflaten og tilsetter vann. Kittet oppbevares i godt lukket boks. Vannet tømmes av når kittet igjen skal brukes. Kna ikke vannet inn i kittet.

Bruker man kittpatron anbefales det at man tetter åpningen med teip.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---