

VISIR GRUNNING



E0202AA 03.2006

Visir Grunning er en forbehandling med meget god inntrengning for alt nytt og værslitt utvendig treverk av gran og furu. Den er basert på penetrerende alkydoljer forsterket med sinkoktoat. Visir Grunning inneholder kraftigvirkende midler mot svertesopp og er virksom mot råtedannelse i overflatesjiktet. Den spesielle pigmenteringen beskytter mot skadelig lys og har en farge som ligner nytt eksponert treverk. Kan påføres hele året, også i minusgrader.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Grunning basert på alkydoljer
Farger.....	Tilnærmet nytt eksponert treverk.
Viskositet.....	20-25 sek.
Litervekt.....	0,88
Tørrstoff i volum %	37
Flammepunkt i grader Celsius.....	63

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	6 - 10 m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	12 - 18 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Beispensel eller sprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Tørketid avviker ved endret temperatur, vindforhod og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 liter
Anmerkning.....	Omrøres før bruk og fra tid til annen under arbeidets gang.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt. Løse trefibre må fjernes ved stålborsting/sliping. Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse ved overbehandling med beis, dekkbeis eller maling. Flater som er angrepet av svertesopp/grønske behandles med Jotun Sopp- og Algedreper etter rengjøring med Jotun Kraftvask/Husvask.

BRUKSMÅTE:

Nytt treverk behandles omgående etter montering med ett strøk Visir Grunning - også om vinteren. Snarest mulig og senest innen 3 måneder må huset ferdigbehandles med ønskede produktet. Visir Grunning skal ikke tynnes. Visir Grunning skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Vær spesielt oppmerksom på høvlede flater, stryk Visir ekstra godt ut her. Vinterstid kan det p.g.a. kulde/værforhold være vanskelig å overholde denne fristen. Det er likevel viktig at Visir Grunning blir påført, da dette uansett gir en atskillig bedre beskyttelse enn om treverket står ubehandlet. Tidligere beiset/dekkbeiset/malt treverk: Bart treverk gis ett strøk Visir Grunning. På sterkt sugende flater kan to strøk være nødvendig.

PÅFØRING: Stryk fylldig med beispensel eller benytt sprøyte. Avslutt ikke på tvers av kledningen, men påfør Visir Grunning helt ut i kledningens lengderetning. All endeved må mettes godt, 3-4 strøk.

GENERELT:

Vær oppmerksom på at overbeising med transparent beis kan gi noe annen farge enn beis påført direkte på treverket. Gjør prøveoppstrøk. Rør godt om. Bland innhold i bokser med ulike produktionsnummer. For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no, HMS-datablad, Visir-brosjyren.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
