

# PENGUIN RAVILAKK



E030B01 06.2003

Penguin Ravilakk er en blank båtlakk fremstilt av kinesisk treolje, kunstrav og andre høyverdige råstoffer. Penguin Ravilakk har god vannfasthet, slitestyrke og hurtig tørk. Den gir treverket en gylden tone. Penguin Ravilakk anvendes til utenbords lakkering av treverk på små og store båter.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Lakk på basis av kunstharpiks og tørkende oljer
Farger.....	Blank
Glans.....	Blank
Viskositet.....	250 cP
Litervekt.....	0,90
Tørrstoff i volum % .....	51
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

## BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	30 mikrometer - 35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	60 mikrometer - 70 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	14-17m <sup>2</sup> /litr pr. strøk, avhengig av underlaget.
Påføringsmetode.....	Pensel eller sprøyte
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	6-8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Bruktørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	2b
Danmark.....	-

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1 og 3 liter
Anmerkning.....	Unngå lakkering i sterk sol og på varme flater. Lakker ikke om kvelden p.g.a. fare for duggmatting.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

#### Nytt tre/renskrapet tre:

Gran og furu grunnes med Jotun Impregnering Impex, deretter 5-15 strøk Clipper I vått-i-vått, avhengig av underlagets sugsevne. Overskuddet som ikke trenger inn, tørkes bort. Slip med vannfast papir pr. 120 når impregneringsoljen er hard nok. Tropisk treslag grunnes med Clipper I.

#### Tidligere behandlet tre:

Gammel, løs olje eller lakk, fjernes ved nedsliping. Grått værslitt tre slipes ned til friskt treverk, og grunnes med Clipper I. Tidligere lakkerte flater vaskes med Penguin Båtvask og skylles med vann. Alle sprekker tettes deretter med natekitt.

### BRUKSMÅTE:

Til første strøk på nytt eller renskrapet treverk bør lakken tynnes 15-20 % med Jotun White Spirit og deretter påføres minimum 4 strøk Penguin Ravilakk. Det anbefales lett sliping mellom hvert strøk.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---