

Tekniske data

OXAN GULVMALING TRE & BETONG 40



12.2010

OXAN GULVMALING TRE & BETONG 40 er en halvblank oljebasert uretanalkyd gulvmaling. Egenskaper: Hurtigtørkende og slitesterk. Bruksområde: Innendørs på tre- og betonggulv i tørre rom. Betongen må være tørr og ferdig oppherdet (2 – 6 mnd) før maling. Fukt fra betongens underside kan skade malingen.

FYSIKALSKE DATA:

| | |
|----------------------------|---|
| Type..... | Oljebasert, uretanalkyd gulvmaling. |
| Farger..... | A, B og C-base for blanding over Jotun Multicolor |
| Glans..... | 40-50 Halvblank |
| Viskositet..... | 350 cP |
| Litervekt..... | 0,94 - 1,15 |
| Tørrestoff i volum % | 44 |

BRUKSDATA:

| | |
|--|---|
| Anbefalt filmtykkelse, tørr..... | 40 - 50 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, våt..... | 90 - 110 mikrometer |
| Anbefalt forbruk..... | 8 - 10m ² /l |
| Påføringsmetode..... | Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle. |
| Veiledende data for høytrykkssprøyte: | |
| Dyse..... | 0,46-0,53 mm / 0.018"-0.021" |
| Viftevinkel..... | 65-80 grader |
| Malingstrykk..... | 15 MPa / 150 kg/cm ² |
| Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr..... | 4 timer |
| Min. intervall for overmaling..... | 12 timer |
| Bruktørr, minimum..... | min 24 timer |
| | Unngå belastning med tyngre gjenstander før malingen er gjennomherdet, minst 3 - 4 døgn. |
| | Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. Lavere temperatur forlenger tørketiden. |
| Tynner/Rengjøringsmiddel..... | Tynner: JOTUN WHITE SPIRIT. Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann. |
| Blandingsforhold..... | En-komponent. |

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.
YL-gr. 2

BRANNFAREKLASSE:

| | |
|------------|---|
| Norge..... | B |
|------------|---|

DIVERSE:

| | |
|---------------------------|---|
| Brekking..... | Inntil 6% med Jotun Brekkfarger |
| Emballasjestørrelser..... | 0,9, 2,7 og 9 liter base |
| Anmerkning..... | Betongen må være tørr og ferdig oppherdet (2 - 6 mnd) før maling. Fukt fra betongens underside kan skade malingen. Rør godt om før bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. Baser må blandes over Jotun Multicolor. Gjør prøveoppstrøk for å kontrollere vedheft. OXAN GULVMALING TRE & BETONG 40 er ikke alkaliefast. |

BRUKSANVISNING:

Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt, fritt for fett, såperester, voks o.l. Tidligere malte og lakkerte flater mattslipes og avstøves. Slamhud på stålglattet betong bør fjernes med maskinsliping eller lignende før maling.

Bruksmåte:

Første strøk på ubehandlet underlag tynnes 10% med JOTUN WHITE SPIRIT. Deretter påføres 2 strøk uforynnnet gulvmaling. Stryk malingen godt ut. Tidligere behandlede flater påføres 1-2 strøk. Malingen må ikke utsettes for slitasje før den er gjennomherdet. La malingen tørke godt mellom hvert strøk. På garasje-/industrigulv eller gulv som blir utsatt for større påkjenninger, anbefaler vi at det benyttes et epoxysystem.

Anmerkninger:

Innholdet i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. Baser må brekkes over Jotun Multicolor. Gjør prøveoppstrøk for å kontrollere vedheft. Unngå belastning med tyngre gjenstander før malingen er gjennomherdet, minst 3-4 døgn. OXAN GULVMALING TRE & BETONG 40 er ikke alkaliefast. For mer informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
