

Tekniske data

JOTAPROFF FASADEAKRYL



E020115 05.2010

JOTAPROFF FASADEAKRYL er en godt pigmentert akrylmaling til utvendig bruk på treverk og fasadeplater. Det høye pigmentinnholdet beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning og gir en meget god værbestandighet. Benyttes i system med VISIR OLJEGRUNNING. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp/overfladeskimmel.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Basert på akrylat.
Farger.....	Hvit, A, B, C, Oksydrød brekking over Jotun Multicolor Fargeblendesystem.
Glans.....	15-30
Viskositet.....	Ca. 80 cP
Litervekt.....	Hvit / C-base: 1,30 / 1,10
Tørrstoff i volum %	Hvit / C-base: 35 / 34

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40-50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90-100 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	8-10m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	10-12m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull og høytrykkssprøyte.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,46mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	MPa 15-18 / 150-180 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	Ca. 0,5 time
Min. intervall for overmaling.....	2-4 timer Avviker ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Produktet skal ikke tynnes. Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Maks 288 sk.d. med Jotun Multicolor Brekkfarge - Automatmaskin.
Emballasjestørrelser.....	10 liter Baser: 9 liter
Anmerkning.....	Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 ° C. Husk endevedsbehandlingen! TILSETNING AV FREMMEDE OLJER MÅ IKKE FOREKOMME. LAGRES OG FRAKTES FROSTFRITT. BASER MÅ IKKE BRUKES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING:

Nytt treverk, som har stått ubehandlet i 4-6 uker rengjøres med JOTUN HUSVASK og stålørstes Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN KRAFTVASK (følg bruksanvisningen). Løs maling og løse trefiber fjernes ved skraping/børsting. Påfør JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER iht. bruksanvisningen.

GRUNNING:

Bart, friskt treverk påføres VISIR OLJEGRUNNING. Grunningen strykes godt ut. Bar endeved påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:

Nytt høvlet: 3 strøk JOTAPROFF FASADEAKRYL.

Tidligere behandlet og uhøvlet: 2 strøk JOTAPROFF FASADEAKRYL.

GENERELT:

Avrund skarpe kanter. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Baser skal brekkes over Jotun Multicolor. Bart jern grunnes med BENGALACK METALLGRUNNING (ARCANOL) og påføres 2 strøk JOTAPROFF FASADEAKRYL. Ikke tilsett fremmede oljer. Produktet skal ikke tynnes. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling kan gi misfarging av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Sol på halvtørr maling kan gi skinnørning og solblærer. Dugg kan gi matte skjolder. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer. For mer informasjon: Se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
