

Tekniske data

LADY INTERIØRBEIS MATT V



E010165 12.2010

Lady Interiørbeis Matt V er en vanntynnet oljebeis til innvendig bruk. Benyttes på ubehandlet, lyst treverk innendørs, som vegg, tak, gulv, dør, list og møbel. Anbefales ikke til harde tresorter, som f.eks. eik. Blandes i en rekke farger over Jotun Multicolor. Gir treverket en matt, transparent fargetone som fremhever treets naturlige struktur. Inneholder lysfilter som motvirker gulning. Lett å påføre.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje fortynnet i vann
Farger.....	Iflg. Lady Interiørbeis fargekart.
	Skal brekkes over Jotun Multicolor
Glans.....	Matt
Viskositet.....	33 sek., DIN 4
Litervekt.....	1,0
Tørrestoff i volum %	19 (15 i base)

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	14-17 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Flat, fyldig, myk pensel eller grunningspensel. Skal ikke sprøytes.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	5 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Bruktørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon, filmtykkelse og treunderlag.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Skal ikke tynnes.
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datalbad for produktet.
EU-grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks130 g/l VOC.
YL-gr. 0.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Kan brekkes i Lady Interiørbeisfarger.
Emballasjestørrelser.....	0,9 liter og 2,7 liter
Anmerkning.....	Innhold i bokser med forskjellige produksjonsnummer blades før bruk for å unngå fargeavvik. Rør alltid godt opp. Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 ° C. Må oppbevares og fraktes frostfritt. Riktig farge fremkommer først etter opptrøking.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

For å unngå fiberreising i treverket, bør underlaget først fuktes med vann. Etter et par timers tork slipes overflaten lett med fint slipepapir i treets lengderetning og avstøves.

Gulnet, ubehandlet treverk vaskes med Jotun Husvask (1:50). Etter tork slipes treverket lett med fint slipepapir i treets lengderetning og avstøves.

Lakket eller malt treverk må slipes ned til bart treverk eller fjernes kjemisk.

Lutet treverk må først vaskes/nøytraliseres med egnet trerens.

Vokset treverk må først renses med egnet voksfjerner.

Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, **må** en gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt!

BRUKSMÅTE:

Start alltid med et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag for å undersøke om fargen er den en ønsker. De ulike gulonene i treverket vil påvirke fargen betydelig, slik at fargen kan variere noe fra panel til panel.

Porøse, sugende treslag vil trekke mer beis enn et hardt, tett treslag med glatt overflate.

To strøk gir en mer kraftig fargevirkning.

Husk at riktig farge fremkommer først etter opptrøking.

På uhøvlede treflater vil fargen bli betydelig kraftigere enn hva fargekartet viser.

PÅFØRING:

Bruk godt egnet verktøy av god kvalitet.

Behandle ett til tre panelbord om gangen i hele lengderetningen, eller behandle naturlig avgrensede flater ett og ett av gangen.

Lady Interiørbeis Matt V **skal** påføres i tynne strøk og ikke danne film. Tørk av overskytende beis med en myk tøymulle.

Arbeid raskt og nøyaktig for å unngå skjøter og striper. Beis fortløpende fordi overflaten tørker raskere enn tradisjonell oljebeis.

Ved påføring av flere strøk eller ved etterbehandling **må** tørketiden være min. 24 timer ved 23° C og 50 % høyere luftfuktighet (RH). Husk at tørketiden forlenges ved lavere temperatur og RH. Hvis mulig øk romtemperaturen. God luftsirkulasjon forbedrer tørkeegenskapene.

Ved større arbeider bør penselen rengjøres av og til under bruk for å sikre at den trekker til seg nok beis.

Verktøyet vaskes med Jotun Penselrens og vann straks etter bruk.

ETTERBEHANDLING:

Områder spesielt utsatt for slitasje, fukt og hyppig rengjøring må etterbehandles med egnet lakk.

Ved 1 strøk Lady Interiørbeis Matt V anbefales både ny Trestjerners Tregulvlakk og Trestjerners Klarlakk fra Scanox som toppstrøk. La det gå minimum 24 timer før overlakkering.

Ved 2 strøk Lady Interiørbeis Matt V må tørketiden før overlakkering være minst 48 timer etter siste strøk med beis.

AVFALLSHÅNTERING: Flytende beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
