

TREBITT OLJEDEKKBEIS



E02020D 12.2007

Trebitt Oljedekkbeis er en tiksotrop dekkbeis med god inntrengningsevne og høyt tørrstoffinnhold for bruk utendørs på treverk. Den er basert på egenprodusert alkydolje. Trebitt Oljedekkbeis er en fullpigmentert beis (når den er ferdigblandet). Inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp. Trebitt Oljedekkbeis gir huset et homogent utseende med avdempet trestruktur. Trebitt Oljedekkbeis anbefales til treverk, også trykkimpregnert, som er grunnet, tidligere beiset eller dekkbeiset.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Oljedekkbeis basert på alkydolje
Farger.....	Hvit, A, B, C, gul, oker og oksydrød base brykkes over Jotun Multicolor fargeblandesystem.
Glans.....	Ca. 25-40
Viskositet.....	Ca. 200 cP (Hvit)
Litervekt.....	1,20 (Hvit)
Tørrstoff i volum %	52 (Hvit)
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	5-8m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	10-16m ² /liter
Påføringsmetode.....	Beispensel, rull eller sprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,38-0,46mm / 0,015"-0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstrykk.....	15-18 MPa / 150-180 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	6-8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer Tørketid avviker ved endret temperatur, vindforhold filmtykkelse. (Lavere temperatur vil forlenge tørketiden).
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l(2010). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.
YL-gr. 2.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger Baser: A - B - C - Gul - Oker - Oksydrød base. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
Emballasjestørrelser.....	Hvit: 3 og 10 liter. Baser: 2,7 og 9 liter.
Anmerkning.....	Rør godt om. Innhold i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Sol på halvtørr dekkbeis kan gi blæring. Dugg på halvtørr oljedekkbeis kan gi matte skjolder. Treverk behandlet med beis inneholdende mineralolje eller tjære kan gi misfarging ved ombeising, spesielt lyse farger.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget bør være fast, rent og overflatetørt. Løs gammel beis, løse trefibre og pigmenter fjernes ved stålborstebehandling. Skitne flater rengjøres med Jotun Kraftvask. Eventuell svartesopp eller grønske i underlaget behandles med Jotun Sopp- og Algedreper etter vask med Jotun Kraftvask. Bart/friskt treverk grunnes med Visir Oljegrunning Pigmentert. Visir Oljegrunning Klar brukes når treverket grunnes i den kalde årstid. (Benyttes når temperatur i luften og underlaget er under +5°C). Grunningen strykes godt ut.

Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller linoljeholdige produktet, uten aktive pigmenter (sinkhvitt, blyhvitt o.l.) må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse. Se forøvrig IFI's brosjyre.

BRUKSMÅTE: Trebitt Oljedekkbeis er ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes. Nytt treverk og på sugende flater (f.eks. etter en omfattende stålborsting) skal Visir Oljegrunning brukes før overbeising med Trebitt Oljedekkbeis.

BRUKSOMRÅDE: Trebitt Oljedekkbeis brukes på treverk, også trykkimpregnert, som er grunnet med Visir og på tidligere dekkbeisde flater. Nytt uhøvlet treverk gis ett strøk umiddelbart etter grunning eller maksimum 3 mnd. etter grunning med Visir Oljegrunning. Høvlet treverk bør gis et ekstra strøk for å oppnå tilstrekkelig filmtykkelse. Ved skifte av farge på tidligere beisde hus, spesielt fra mørkt til lyst, vil to strøk bli nødvendig. Utsatte vegger bør behandles oftere enn vegger som er mer beskyttet mot været. OBS! Vær meget nøye med å mette all endeved (3-4 strøk).

GENERELT/ANMERKNING: Underlaget må være tørt før malerarbeidet starter. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer. Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres innen 14 dager for å oppnå best mulig heft mellom strøkene. Ikke tilsett fremmede oljer. Rør godt om før bruk, men la dekkbeisen stå til tiksotropien (gelekonsistensen) har kommet tilbake. Bland innhold i bokser med ulike produksjonsnummer. Baser skal brekkes over Jotun Multicolor. Benytt bred beispensel, rull eller sprøyte. Påfør Trebitt Oljedekkbeis i fyldige strøk. For å unngå skjøteskjolding, påføres dekkbeisen fortløpende i bordenes lengderetning. For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no, HMS-datablad som fåes hos forhandler eller hos Jotun.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
