

## Tekniske data

# JOTUN MUR SILIKONEMULSJON SEIS



F010055 06.2010

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON SEIS er en upigmentert, vanntynnet seis basert på silikonemulsjon for utendørs bruk. Produktet har god inntregning og bindeevne, er diffusjonsåpen og vannavvisende. Bruksområde: Benyttes som seis på tidligere ubehandlet mur, samt på murunderlag som er sugende eller krittende etter vask. Produktet brukes som seis under Jotun Mur Silikonemulsjon System.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Upigmentert seis basert på silikonemulsjon og mikrodispersjon.
Farger.....	Fargeløs
Glans.....	Skal ikke danne film
Viskositet.....	10 - 12 sek. DIN-Cup 4
Litervekt.....	1,0
Tørrestoff i volum % .....	10

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	5-10m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	1-2 timer
Min. intervall for overmaling.....	4-6 timer
Blandingsforhold.....	En-komponent

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/c): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	10 liter
Anmerkning.....	Temperaturen i luften og underlaget må være over + 5 °C. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Be om ytterligere informasjon. Oppbevares og fraktes frostfritt.

## **BRUKSANVISNING:**

### **FORARBEID:**

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

### **FORBEHANDLING:**

Pussarbeider utføres i henhold til NS 3420. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN KRAFTVASK, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes. Flatene skal være tørre før videre behandling. Alle byggtekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

### **GRUNNING:**

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON SEIS/GRUNNING. Påføres nedenfra og opp. Skal ikke danne film på muroverflaten.

**MELLOMSTRØK:** JOTUN MUR SILIKONEMULSJON UNDERSTRØK. Kan brekkes med ½ mengde brekkfarge. Påføres med pensel - krysspensles.

### **TOPPSTRØK:**

1 strøk JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING hvis understrøk er påført, ev. 2 strøk med maling.

### **GENERELT:**

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON SEIS er klar til bruk.

For mer informasjon: Se [www.jotun.no](http://www.jotun.no), Murbrosjyre og sikkerhetsdatablad

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---