

JOTUN MUR GRUNNING



F010056 04.2006

Jotun Mur Grunning er en pigmentert grunning for utvendig mur. Den har gode penetrerende egenskaper og en utmerket hefteevne. Den benyttes som seis på krittende/sugende flater, samt for å utjevne forskjellig sug på murflater hvor det er foretatt reparasjoner, før viderebehandling. Benyttes på sementbaserte fasadeplater (ikke Supereternit) og andre mineralske underlag. Jotun Mur Grunning kan overmales med Jotun Mur Helårsmaling, Jotun Mur Akryl Grunnmursmaling.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Pigmentert grunning på Pliolite* basis
Farger.....	Gråhvit gjennomskinnelig
Glans.....	Matt
Viskositet.....	225 cP
Litervekt.....	1,28
Tørrstoff i volum %	33
Flammepunkt i grader Celsius.....	30

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	150 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	6,6m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,46 mm/0,018"
Viftevinkel.....	65 grader
Malingstrykk.....	MPa 13,5/135 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	5 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr.7/J.Tynner 7 + såpe og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 750 g/l (2010). Produktet inneholder maks 750 g/l VOC.
YL-gr. 5.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 1 (0,9), 3 (2,7) og 10 (9) liter
Anmerkning..... Maling kan betraktes som et halvfabrikat . Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.. Be om ytterligere informasjon.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annet smuss fjernes med Jotun Kraftvask med etterfølgende skylling med rent vann - vinduer bør tildekkes. Flatene må være tørre før videre behandling og pussarbeider bør herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggt tekniske mangler må utbedres før malearbeidet påbegynnes. Løstsittende maling og løs puss samt all gammel kalkmaling må fjernes. Ubehandlet tegl pusses før overmaling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS3420.

BRUKSMÅTE:

Jotun Mur Grunning er normalt ferdig til bruk. Rør godt om. Påføres fyldig og jevnt med pensel, rull eller sprøyte. Må ikke strykes tørt ut.

Må ikke påføres fuktig eller rimet underlag. Kan anvendes ved temperatur ned til -10 grader C.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
