

JOTUN SKJØTESPARKEL MEDIUM



E010711 08.2004

Jotun Skjøtesparkel Medium er en lett sparkelmasse og leveres ferdig til bruk. Benyttes til utjevning av flater av betong, lettbetong, puss samt skjøtsparkling av gipsplater og gamle tapeter. Kan sparkles ut i tykkelser 0 - 4 mm uten sprekke dannelse. Minimal krymping og meget god hefteevne.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitmarmor.
Farger.....	Hvit
Viskositet.....	Pasta
Litervekt.....	ca. 1,1
Tørrestoff i volum %	52
Hefteevne.....	7 kp/cm ² , glatt betong
Kornstørrelse.....	Gradert fra 0-0,15 mm

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	1,0 liter/m ² , avhengig av underlagets beskaffenhet.
Påføringsmetode.....	Sparkel eller stålbrett.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Berøringstør.....	1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	ca. 24 timer Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørketiden.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann, skal normalt ikke fortynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,75 liter tube ,3 liter plastspann.
Anmerkning.....	Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann. Fraktes og lagres frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkspeade eller ved sliping. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand og andre ujevnheter.

BRUKSMÅTE:

Påføres med stålsparkel eller stålbrett. Større utfyllinger enn 5 mm bør legges i flere lag eller fylles med Jotun Reparasjonssparkel/Jotun Lettsparkel Grov som har utfyllingsevne fra 0-30 mm, før Jotun Skjøtesparkel Medium brukes. Avsliping skal utføres med fint slipepapir.

BRUKSOMRÅDE:

Benyttes til utjevning av flater av betong, lettbetong, puss og skjøt- og flekksparkling av bygningsplater og gamle tapeter, samt avsluttende skjøtsparkling av gipsplater. Massen kan også brukes til avsluttende sparklingsbehandling hvor flater skal males eller trekkes med tynn tapet. Massen inneholder aluminiumsilikat (glassfragmenter), og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
