

# Tekniske data

## BENGALACK BLANK 90



E010104 12.2010

Bengalack Blank 90 er en alkydbasert emaljelakk til innendørs og utendørs bruk.  
Egenskaper: Produktet kan benyttes som toppstrøk på Bengalack Metallgrunning (Arcanol).  
Bengalack Blank 90 er helblank, slitesterk, slagfast og fargestabil.  
Bruksområde: Benyttes som toppstrøk på jernkonstruksjoner, maskiner, landbruksredskaper, møbler/interiør o.a.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydbasert maling.
Farger.....	Ifølge fargekart og over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	Høyglans- 90 v/60 gr.
Viskositet.....	300 - 340 cP (Hvit)
Litervekt.....	1,12 (hvit)
Tørrestoff i volum % .....	40
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

### BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	10-12 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel - rull/fordriver. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,33mm / 0,013"
Viftevinkel.....	Opptil 80 grader
Malingtrykk.....	Min. MPa 15 / Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

#### Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	5 timer
Min. intervall for overmaling.....	16 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
YL-gr. 3.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

---

## DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger.
Emballasjestørrelser.....	0,68 liter i 0,75 liter og 2,7 liter i 3 liter
Anmerkning.....	Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer sammen før bruk.
	Baser brekkes over Jotun Multicolor.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget skal være fast, rent, tørt og mattslipt. Rent for smuss, olje, fett o.l. Rustne områder stålbørstes til St. 2-3 iflg. SIS 0559000 og vaskes med Jotun Kraftvask/Husvask. Tidligere malte flater pusses med slipepapir. Jern og stål grunnes med 2 strøk Bengalack Metallgrunning (Arcanol) etter anbefalt forbehandling. Lettmetall og sink avfettes med Lynol og vaskes med Jotun Kraftvask blandet med vann i forholdet 1:5, god etterskylling med rent vann før grunning med Bengalack Metallgrunning (Arcanol). Andre metallflater grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol) etter rengjøring med Jotun Kraftvask og skylling med rent vann. Ubehandlet treverk skal grunnes med Jotuns anbefalte grunninger.

### BRUKSMÅTE:

Bengalack påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.

### GENERELT:

For mer utførlig informasjon, se [www.jotun.no](http://www.jotun.no) og sikkerhetsdatablad.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---