

Tekniske data

BENAR MATT



E020302 12.2010

Benar Matt er en alkydolje med god værbestandighet og vannfasthet. Den gir en halvmatt, beskyttende film og er spesielt egnet som sistestrøk på tropiske tresorter, men kan også anvendes som halvmatt sistestrøk på andre typer underlag.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje for inne- og utendørs bruk
Farger.....	Klar
Glans.....	Halvmatt
Viskositet.....	170 cP
Litervekt.....	0,95
Tørrstoff i volum %	56
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	60 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	12-16 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel korthåret rull (må etterstrykes m/pensel) Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	6 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Bruktørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.
YL-gr. 1

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	0,75 liter
Anmerkning.....	Rør godt opp før og under bruk. P.G.A. FARE FOR SELVANTENNELSE MÅ BRUKTE KLUTER O.L. BRENNES STRAKS eller legges i vann.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Treverket pusses lett og påføres 3 strøk Benar Blank eller Benar UVR. Det anbefales en lett sliping mellom strøkene. Deretter påføres Benar Matt som sistestrøk.

BRUKSMÅTE:

For best mulig beskyttelse **utvendig** anbefales 4 strøk Benar UVR. Hvis en matt overflate er ønskelig, anbefales siste strøket med Benar Matt. Ved vedlikehold av Benar Matt påføres ett strøk Benar Blank eller Benar UVR og deretter ett strøk Benar Matt.

GENERELT:

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
