

Tekniske data

LADY DEKORLASUR Gull og Sølv



E010167 12.2008

Lady Dekorlasur er silkematt, vanntynnet, akrylat vegglasur til dekorering av malte veggflater som tapeter, vev, puss, betong, gips, spon o.l. innendørs i tørre rom. Benyttes på underlag grunnet med Lady Vegg10, Lady Vegg Easy Clean eller Jotaproff Akryl 07/20. Lady Dekorlasur leveres i Perlemor Sølv og Perlemor Gull, og kan også brekkes over Jotun Multicolor etter spesialresepter til Sølv og Gull.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vegglasur på akrylatbasis
Farger.....	Perlemor Sølv, Perlemor Gull.
	Kan brekkes over Jotun Multicolor til Sølv og Gull
Glans.....	Silkematt
Viskositet.....	80 K.U., 60 cP
Litervekt.....	1,08

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	ca.15 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, stempel, rull
	Mønstereffekt: Stempel, tapetbørste, flammerull, fordriver o.l.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	5 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Brukstørr, minimum.....	Vent en uke før opphenging av bilder o.l. Gjennomherdet etter ca. 2 uker. Utsett ikke overflaten for vann før den er gjennomherdet.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/I): 300 g/l (2007). Produktet inneholder maks 300 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Kan brekkes over Jotun Multicolor
Emballasjestørrelser.....	0,45 liter
Anmerking.....	Kan brekkes over Jotun Multicolor etter spesialresepter til Sølv og Gull. Gjør prøveoppstrøk. Underlagets og luftens temperatur må være minst +10° C. Oppbevares frostfritt. For lasering av trepanel, møbler o.l., samt for arbeier som krever lang åpentid på lasuren, anbefales Lady Lasurolje.

BRUKSANVISNING:

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Underlaget grunnes med 2 strøk Lady Vegg. Jotaproff Akryl kan også benyttes. Grunnfargen avpasses til valgt lasurfarge.

Stempling:

Lasuren legges på i et tynt sjikt på stampelet ved hjelp av en kort filtrull. Press stampelet mot veggflaten i ønsket mønster 1-2 ganger før ny lasur rulles på stampelet. Detaljrike stempler krever ekstra tynt sjikt lasur.

Lasering:

Gjør alltid prøvelasering på en mindre flate. Lasuren legges på i et tynt sjikt ved hjelp av bred pensel eller korthåret rull/filtrull. Deretter arbeides det ønskede mønsteret frem med tapetbørste, fordriver, flammerull e.l. For et godt resultat - arbeid på et begrenset område av gangen (maks. 2-3 m²/liter).

Myk mønstereffekt:

Vent en liten stund, slett ut lasurmønsteret med tapetbørste eller lignende. Arbeid forsiktig og mykt, ved behov kan lasuren tynnes med ca. 10% vann.

Grov mønstereffekt:

Legg på lasuren. Anvend tapetbørste, arbeid kryssveis og uregelmessig over veggflaten. Effekten varierer avhengig av trykket fra tapetbørsten mot veggflaten.

Arbeid kontinuerlig fra et hjørne til det andre, ta aldri pause midt på veggen. Stople i hjørnene og fjern overflødig vegglasur.

Tips:

Arbeid gjerne to sammen, en som legger på lasuren og en som skaper mønstereffekten. Lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tid til å lage mønsteret. Bruk lyse farger for myke mønstereffekt.

Se www.jotun.no for flere dekorideer.

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, kan Lady Dekorlasur fjernes ved hjelp av vann og svamp/fille innen 15 minutter. La veggen tørke, prøv deretter på nytt.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
