

# PENGUIN ANTIPEST



E030A14 03.2006

Penguin Anti-Pest er en to-komponent epoksyprimer til bruk over og under vannlinjen på båter laget av glassfiberarmert polyester. Den er spesielt utviklet for å redusere faren for osmoseblærer på plastbåter. Penguin Anti-Pest er også utmerket som primer for bruk på båter av stål, lettmetall og ferrocement og som grunning for lakkering med Penguin Hard Top.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	To-komponent epoksybasert primer.
Farger.....	Lys grå
Glans.....	Halvmatt
Viskositet.....	Ca. 350 cP
Litervekt.....	1,20-1,30
Tørrstoff i volum % .....	42
Flammepunkt i grader Celsius.....	25

## BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	80 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	190 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	5,2 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte.
<b>Veiledende data for høytrykkssprøyte:</b>	
Dyse.....	0,015"-0,018" / 0,38-0,46mm
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min. 15 MPa / Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 2 timer
Min. intervall for overmaling.....	Min. 4 timer maks 3 døgn
Brukstørr, minimum.....	1 uke. Må ikke sjøsettes før min. 2 dager.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 17
Blandingsforhold.....	4 volumdeler A blandes grundig med 1 volumdel B
Brukstid etter blanding.....	Ca. 8 timer timer

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

---

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 3/4 liter og 3 liter

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent og tørt.

### TIDLIGERE BEHANDLEDE BÅTER:

All gammel bunnstoff og primer må fjernes til bar plast. Unntak: Epoksy-primer.

### NY PLAST:

Vask med Penguin Båtvask og avfett med Lynol.

NB! Skift kluter ofte og bruk maske ved bruk av Lynol. Mattslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Spyl bunnen godt med ferskvann. Påfør minimum 4 fylldige strøk Penguin Anti-Pest før stoffing.

### STÅL:

Sandblåsing til Sa 2 1/2, 1 strøk Barrier Sinkrik Primer. Deretter 3 strøk Penguin Anti-Pest.

### LETTMETALL:

Avfettes omhyggelig og mattslipes med vannfast slipepapir nr. 280. Skyll godt med ferskvann. Deretter påføres 2 strøk Penguin Anti-Pest eller Penguin Primer.

### FERROCEMENT:

Syrevasking og ferskvannspyling. 1 strøk Penguard Klar - fortynnet 30% med Jotun Tynner nr.17. 3 strøk Penguin Anti-Pest.

NB! Det må ikke gå mer enn tre døgn mellom hver behandling - hel seising, grunning og toppstrøk - ellers hefter ikke malingen.

### BRUKSMÅTE:

Pensel, rull eller sprøyte. 4 volumdeler A og 1 volumdel B må blandes meget godt før bruk og brukes opp innen 8 timer. Må ikke påføres når temperaturen er under 8-10 grader C eller det er fare for duggfall.

### ANMERKNINGER:

Penguin Non-Stop bunnstoff kan påføres direkte på Penguin Anti-Pest. Myke/harde bunnstoffer (Kobberstoff, Durahart, Racing) krever et mellomstrøk vanlig Penguin Primer før påføring.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---