

PENGUIN MAHOGNY BEIS



E030B08 02.2004

MAHOGNY BEIS er en lysekte beis til bruk på trebåter. MAHOGNY BEIS er spesielt beregnet på værslitt mahogny såvel utebords som innenbord på trebåter.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Mahognybeis til bruk på trebåter
Farger.....	Brun
Viskositet.....	21 sek. ISO 3 cup
Litervekt.....	0,91 - 0,93
Tørrstoff i volum %	1
Flammepunkt i grader Celsius.....	29

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8 - 14 m ² /litr. Avhengig av ønsket farge
Påføringsmetode.....	Pensel eller svamp
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Min. intervall for overmaling.....	1 time. Kan etterbehandles med Clipper I eller en av Penguin Yachting's båtlakker etter 1 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun tynner nr. 7 (Xylen)

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,5 ltr
Anmerkning.....	Kan blandes i Yachting's båtlakker, men ikke mer enn 10 %

BRUKSANVISNING:

Forbehandling:

Underlaget må være helt rent og tørt. Værslitt mahogny slipes med vannfast papir nr. 80-180. På tidligere lakkerte flater fjernes all lakk ved skrapping eller ved sliping med vannfast papir 80-180.

Bruksmåte:

MAHOGNY BÅTBEIS påføres 1-2 strøk med pensel eller svamp, eller til man oppnår ønsket farge. Båtbeisen kan blandes direkte i Penguin Yachting's båtlakker, men ikke mer enn 10%.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
