

Tekniske data

JOTUN MUR HELÅRSMALING



F010066 12.2008

Jotun Mur Helårsmaling er en matt, alkaliefast murmaling med meget gode hefteegenskaper. Jotun Mur Helårsmaling er godt egnet på ubehandlet eller tidligere malt utvendig mur og spesielt godt egnet på sementbaserte fasadeplater (ikke Supereternit). På betong anbefales Jotun Mur Akryl Maling.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Løsemiddeltynnet modifisert akrylmaling
Farger.....	Hvit, samt over Jotun Multicolor Fargeblandesystem
Glans.....	03 Matt
Viskositet.....	390 cP
Litervekt.....	1,47
Tørrestoff i volum %	45
Flammepunkt i grader Celsius.....	36

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	7-9 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,46mm/0,018"
Viftevinkel.....	30-40 grader
Malingtrykk.....	MPa 15/150 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	5-7 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og fuktighet, ventasjon og filmtykkelse. timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit + såpe og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 450 g/l (2007). Produktet inneholder maks 450 g/l VOC.

YL-gr. 3.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Brekking.....	Jotun Multicolor Fargeblandesystem
Emballasjestørrelser.....	3,0 (2,7) og 10,0 (9,0) liter
Anmerkning.....	Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Be om ytterligere informasjon. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles, må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annet smuss fjernes med Jotun Kraftvask med etterfølgende skylling med rent vann - vinduer bør tildekkes. Flatene må være tørre før videre behandling og pussarbeider bør herde i minimum 4 uker før overmaling. Alle byggt tekniske mangler må utbedres før malearbeidet påbegynnes. Løstsittende maling og løs puss samt all gammel kalkmaling må fjernes.

Ubehandlet underlag anbefales alltid seiset med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.

Produktet anbefales ikke på kalkrik puss. Ubehandlet teglstein må pusses før malingbehandling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS3420.

BRUKSMÅTE:

Jotun Mur Helårsmaling er normalt ferdig til bruk. Ved lavere temperatur kan det tynnes inntil 10 % med Jotun White Spirit. Innhold i spann med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Rør godt om! Påføres fyldig og jevnt med pensel, rull eller sprøyte. Må ikke strykes tørt ut. Må ikke påføres fuktig eller rimet underlag. Kan anvendes ved temperatur ned til -10 grader C.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
