

Tekniske data

JOTUN MUR SILIKAT MALING



F010075 12.2008

Silikatbasert maling med uorganisk, lysekte pigmenter og fyllstoffer. Benyttes på utvendige og innvendige mineralske underlag som fasader og andre flater av ubehandlet eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Forbinder seg kjemisk til det mineralske underlaget og følger underlagets bevegelser under vekslende temperatur.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	En-komponent silikatmaling i h.t.DIN 18363,2.4.1
Farger.....	Hvit, samt farger fra Jotuns murvifte.
Glans.....	Matt
Viskositet.....	98 KU
Litervekt.....	1,42

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	4-7 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Grov, alkaliefast pensel, rull eller høytrykkssprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,53mm/0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	MPa 15/150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Skal ikke tynnes Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent
Forhold under påføring.....	Brukt som førstestrøk eller mellomstrøk, tilsettes Jotun Mur Silikat Binder Se Murbrosjyrene.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Kun med uorganiske spesialbrekkfarger
Emballasjestørrelser.....	10 (9) og 3 (2,7) liter
Anmerkning.....	Temperaturen i luften og underlaget må være over +5° C og under +25° C . Skal ikke påføres i direkte sollys. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.. Be om ytterligere informasjon.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles, må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annen smuss fjernes med Jotun Kraftvask - vinduer bør tildekkes. Alle byggtekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flater som

tidligere er behandlet med organisk maling, må rengjøres til bar mur før overmaling. All bar mur samt sterkt/ujevnt sugende underlag seises med Jotun Mur Silikat Binder tynnet med vann 1:1. Ved behov for strukturutjevning og rissoverbygging av underlaget påføres ett strøk Jotun Mur Silikat Understrøk før påføring av Jotun Mur Silikat Maling.

NB! Silikat etser vindusglass, metaller og naturstein - bør tildekkes.

Teglstein må pusses før overmaling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS3420

BRUKSMÅTE:

Brukt som mellomstrøk i oppbyggingen av system tilsettes Jotun Mur Silikat Binder i forholdet

Maling: Binder 2:1. Brukt som toppstrøk skal Jotun Mur Silikat Maling ikke tilsettes Binder. Rør godt om!

Påføres jevnt med grov pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Best resultat oppnås ved påføring med pensel. Brukt som førstestrøk eller som mellomstrøk i system påføres malingen kun med grov alkaliefast pensel. Må ikke tynnes med vann! Oppbevares og fraktes frostfritt.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
