

Tekniske data

DRYGOLIN VINDUS- OG DØRMALING



E020109 01.2012

Drygolin Vindus- og Dørmaling er en meget værbestandig, halvblank tiksotrop alkydmaling for utvendig behandling av vinduer, dører, garasjeporter, gjerder, hagemøbler, staffasje o.l. Drygolin Vindus- og Dørmaling gir god kantdekk og er spesielt beregnet på høvlete flater. Tilsatt filmkonserverende midler mot svertesopp. Drygolin Vindus- og Dørmaling anbefales både på impregnert og uimpregnert treverk, både nytt og tidligere malt eller beiset treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tiksotrop alkydoljebasert vindus- og dørmaling.
Farger.....	Hvit. Baser: A, B, C, Gul, Oker og Oksydrød base som brykkes over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	40-60 halvblank.
Viskositet.....	Ca. 380 cP
Litervekt.....	1,20 (Hvit)
Tørrstoff i volum %	42 (Hvit)
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	30 mikrometer - 50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	80 mikrometer - 120 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	5 - 8 m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	7 - 11 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,46mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min MPa 15 / Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 6 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 24 timer. Avviker ved endret temperatur, vindforhold og filmtykkelse. (Lavere temperatur og høyere luftfuktighet vil forlenge tørretidene).
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder maks/max 300 g/l VOC.
YL-gr.2.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Jotun Multicolor Fargeblandemaskin
Emballasjestørrelser.....	Baser: A, B, C, Oker, Gul og Oksydrød.
Anmerkning.....	Hvit: 1 og 3 liter. Baser: 0,9 og 2,7 liter

Rør godt om før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Sol på halvtørr maling kan gi blæring og dugg på halvtørr maling kan gi matte flekker.
BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
(Brekkes over Jotun Multicolor)
Oppbevares frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Underlaget skal være fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING: Skitt og svertesopp fjernes med JOTUN HUSVASK. Skyll godt av. Tidligere malt og værslitt treverk rengjøres med JOTUN HUSVASK. Løs beis, dekkbeis og maling samt løse trefibre, slipes til fast treverk. Blanke flater nedmattes. Vakuump- og dyppimpregnert treverk (inneholder voks el. silikon) skal avfettes med rødsprit. Avrund skarpe kanter med sandpapir. Bart treverk påføres ett strøk JOTUN IMPREGNERING TRE. Tidligere behandlet underlag påføres JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER iht. bruksanvisningen.

GRUNNING: Bart treverk og kittfals grunnes med ett strøk VISIR OLJEGRUNNING. Grunningen strykes godt ut. Bar endeved påføres 3-4 strøk vått - i - vått.

TOPPSTRØK: Nytt høvlet: 3 strøk DRYGOLIN VINDUS- OG DØRMALING. Tidligere behandlet: 2 strøk DRYGOLIN VINDUS- OG DØRMALING.

GENERELT: For å sikre lang holdbarhet, er det viktig å påføre tilstrekkelig med maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Min. 3 strøk (100µm tørrmalingfilm). Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Avrund skarpe kanter. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. NB! Kan ikke blandes med andre malingsprodukter. Baser skal brekkes over Jotun Multicolor. Ikke tilsett fremmede oljer. Produktet skal ikke tynnes. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Dugg kan gi mattskjolder. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer. Sprøyting må gjøres av profesjonelle. For mer utførlig informasjon se vindusbrosjyre, Sikkerhetsdatablad. Se også Jotun's hjemmeside: www.jotun.no.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
