

Tekniske data

JOTUN MUR SILIKAT UNDERSTRØK



F010074 01.2011

Silikatbasert, strukturutjevne og rissoverbyggende understrøksmaling for JOTUN MUR SILIKAT MALING. Benyttes på utvendige og innvendige mineralske underlag som fasader og andre flater av ubehandlet eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Forbinder seg kjemisk til det mineralske underlaget og følger underlagets bevegelser under vekslende temperatur. Sikrer godt underlag for sluttbehandlingen.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	En-komponent silikatmaling iht.DIN 18363,2.4.1, lett struktur
Farger.....	Hvit
Glans.....	Matt
Viskositet.....	120 KU
Litervekt.....	1,67

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	170 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	250 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	3-4 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Grov, alkaliefast pensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Berøringstørr.....	12 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann.
Blandingsforhold.....	En-komponent
Forhold under påføring.....	Tilsettes JOTUN MUR SILIKAT BINDER i varierende blandingsforhold, avhengig av underlagets sugsevne. Se murbroshyre.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Innbl. farget JOTUN MUR SILIKAT MALING forhold inntil 1:1
Emballasjestørrelser.....	9 (10liter spann) og 2,7 (3 liter spann)
Anmerkning.....	Temperaturen i luften og underlaget må være over +5° C og under + 25° C . Skal ikke påføres i direkte sollys. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles, må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN KRAFTVASK - vinduer bør tildekkes. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggt tekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flater som tidligere er behandlet med organisk maling, må rengjøres til bar mur før overmaling. Tidligere ubehandlet og sterkt/ujevnt sugende underlag seises med JOTUN MUR SILIKAT BINDER tynnet med vann 1:1. Kan "brekkes" ved å blande inn farget JOTUN MUR SILIKAT MALING inntil 1:1.

NB! Silikat etser, derfor bør vindusglass, metaller og naturstein tildekkes.

Ubehandlet tegl pusses før overmaling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS 3420.

BRUKSMÅTE:

Normalt tilsettes JOTUN MUR SILIKAT BINDER i forholdet Understrøk: Binder 5:1. JOTUN MUR SILIKAT UNDERSTRØK skal alltid benyttes etter malingfjerning for å sikre god heft til underlaget.

NB! JOTUN MUR SILIKAT UNDERSTRØK må alltid overmales med JOTUN MUR SILIKAT MALING. Rør godt om! Krysspensles med grov pensel i ett strøk. Oppbevares og fraktes frostfritt.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
