

Tekniske data

BENAR BLANK



E020301 12.2010

Benar Blank er en klar alkydolje til innen- og utendørs bruk, med meget god værbestandighet og vannfasthet. Tilsatt lysstabilisator. Den gir en blank værbestandig film som beskytter treverket mot gråning og forvitring og fremhever treets naturlige lød. Benar Blank er mer diffusjonsåpen enn en lakk og gir derfor en større sikkerhet mot blæring, avflassing og hvitskjolding. Benar Blank gir en god inntrengning og forankring til underlaget. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle tresorter og er spesielt velegnet til tropiske tresorter. TIL UTVENDIG BEHANDLING AV GRAN- OG FURUPANELER ANBEFALES PIGMENTERTE SYSTEMER. Benar Blank er også egnet som båtølje og benyttes dessuten til malerølje, siloolje etc.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje til innen- og utendørs bruk
Farger.....	Klar
Glans.....	Blank
Viskositet.....	150 cP
Litervekt.....	0,93
Tørrstoff i volum %	60
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	60 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	14-16m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel) Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,28-0,38mm / 0,011"-0,015"
Viftevinkel.....	60 - 80 grader
Malingstrykk.....	13-18 MPa /130-180 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	6 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Bruktørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A7e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.
YL-gr. 1

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 0,75, 3 og 10 liter
Anmerkning..... Rør godt opp før bruk. P.G.A. FARE FOR
SELVANTENNELSE MÅ BRUKTE KLUTER O.L.
BRENNES STRAKS eller legges i vann.
Påføring sent om kvelden kan medføre duggmatting.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett, såperester, voks o.l. Fete tropiske tresorter vaskes først med Lynol, deretter slipes lett. Blanke flater vaskes med Jotun Husvask og mattslipes. Gammel løs olje eller lakk fjernes ved nedsliping. Kalkede og smittende underlag skrapes og børstes. Grått og værslitt treverk slipes ned til friskt treverk.

BRUKSMÅTE:

Nytt eller renskrapet treverk av gran eller furu grunnes med Jotun Impregnering Tre. Nytt eller renskrapet tropisk treverk grunnes med Benar Blank tynnet 20% med Jotun White Spirit. For best mulig beskyttelse **utvendig** anbefales 4 strøk Benar UVR. Dette for å oppnå tilstrekkelig filmtykkelse. Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales sistestrøket med Benar Blank. Mellom hvert strøk slipes lett med slipepapir. Husk å mette all endeved. Som seis på smittende eller svake underlag tynnes Benar Blank 1:1 med Jotun White Spirit, slik at flatene ikke blir blanke etter optørring. Ønskes en matt overflate, benyttes Benar Matt som siste strøk.

Førstegangsbehandling av Redwood og Sappelli utendørs:

Grunn med Visir Oljegrunding Klar. Deretter påføres 4 strøk med Benar UVR eller Benar Blank.

GENERELT:

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og HMS-datablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
