

Tekniske data

LADY TRE & PANEL 40



E010176 10.2008

Lady Tre & Panel 40 er en halvblank slitesterk tixotrop interiørmaling basert på alkydoljer. Lady Tre & Panel 40 benyttes som mellom- og toppstrøk på flater som dører, vinduer, listverk, tak og vegg av panel/tre. Lady Tre & Panel 40 fyller og flyter godt, siger ikke og er behagelig å arbeide med.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Halvblank tixotrop sistestrøksmaling
Farger.....	Hvit, A, B, C og Gul-base for brekking over Jotun Multicolor
Glans.....	Halvblank 40
Viskositet.....	350 cP
Litervekt.....	1,05 - 1,25
Tørrstoff i volum %	47
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	110 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	8-12 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull/fordriver, pute
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Berøringstørr.....	6-8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007).
Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.
YL-gr. 2

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger.
Emballasjestørrelser.....	1/2, 1 og 3 liter
Anmerkning.....	Rør godt om før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Jotun Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattslipes og avstøves. Smittende, porøse og/eller sugende underlag bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel. Ujevnheter sparkles med Jotun sparkel for treverk, og flekkmales før maling med 2 strøk Lady Tre & Panel 40.

BRUKSMÅTE:

Lady Tre & Panel 40 er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Malingen påføres med pensel eller rull/fordriver.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
