

# Tekniske data

## JOTAPROFF PVA 07



F010111 06.2010

JOTAPROFF PVA 07 er en vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonssmaling til innendørs bruk. Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, glassfiberstrie/-filt papir m.m.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonssmaling
Farger.....	Hvit base, A, B og C base Ferdigfarger i 471, NCS S 0500, NCS S 0502Y Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	07 silkematt
Viskositet.....	160 cP, 118 K.U.
Litervekt.....	1,32
Tørrestoff i volum % .....	40

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
<b>Veiledende data for høytrykkssprøyte:</b>	
Dyse.....	0,46-0,53mm / 0,018"-0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 3 timer
Bruktørr, minimum.....	Ca 24 timer
	Avviker ved temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerking.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +10 °C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

---

## BRUKSANVISNING:

**FORARBEID:** Flatene skal være faste, rene og tørre.

**FORBEHANDLING:** Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med BENGALACK METALLGRUNNING ARCANOL.

**GRUNNING: Tidligere malt:** Gammel blank og halvblank maling grunnes med JOTUN HEFTGRUNNING V. Andre tidligere malte flater mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

**Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:**

Grunnes med JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING.

**BRUKSMÅTE:** JOTAPROFF PVA 07 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fylldig og jevnt.

**MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:** 2 strøk JOTAPROFF PVA 07. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

### MILJØMERKING:

JOTAPROFF PVA 07 er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



### AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---