

JOTUN SKJØTESPARKEL FIN



E010709 08.2004

Jotun Skjøtesparkel Fin benyttes til skjøt-og flekksparkling av gipsplater og andre bygningsplater. Sammen med papirremse (PERFA) egner den seg meget godt til strimling av gipsplateskjøter. Kan også brukes ved helsparkling av puss, lettbetong og andre flater når en ønsker et tett og fint toppsjikt.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Sprøytemasse basert på cellulosederivat og latekskombinasjoner med finknust gradert dolomitt marmor som fyllstoff.
Farger.....	Beige
Litervekt.....	ca. 1,35
Tørrestoff i volum %	45
Kornstørrelse.....	Gradert 0-0,2 mm etter fastlagt siktekurve.

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Helsparkling 1,5 kg/m ² . Skjøt- og flekksparkling 0,2 kg/m ²
Påføringsmetode.....	Bakelittsparkel eller stålsparkel.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 0,5 time
Bruktørr, minimum.....	24 timer
	Bør ikke påføres ny sparkelmasse eller maling før gjennomtørr, ca. 1 døgn. Luftfuktighet og temperatur påvirker tørketiden.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,75 liter tube, 3 liter spann
Anmerkning.....	Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann. Må fraktes og lagres frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkspeade eller ved sliping. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand og andre urenheter.

BRUKSMÅTE:

Påføres med bakelittsparkel eller ståsparkel. Større utfyllinger enn 5 mm bør legges i flere lag eller fylles med Jotun Reparasjonsparkel/Jotun Lettsparkel Grov, før Jotun Skjøtesparkel Fin brukes. Avsliping skal utføres med fint slipepapir.

BRUKSOMRÅDE:

Benyttes til utjevning av flater av betong, puss samt skjøtesparkling av gipsplater, bygningsplater og gamle tapeter. Sammen med Jotun Sparkelremse Papir (PERFA) danner Jotun Skjøtesparkel Fin et velegnet sparkelsystem for gipsplater. Massen kan også brukes til avsluttende sparkelbehandling hvor flater skal males eller trekkes med tynn tapet.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
