

## Tekniske data

# DRYGOLIN EXTREM OLJEMALING



E02010C 02.2011

Type: DRYGOLIN EXTREM OLJEMALING er en ekstremt værbestandig oljemaling av høy kvalitet for utvendig treverk.

Egenskaper: DRYGOLIN EXTREM OLJEMALING er utviklet og testet under norske værharde forhold. Resultatet er en robust oljemaling som har forsterket lysbeskyttelse, effektive filmkonserverende midler, en unik trebeskyttelse og derved lange vedlikeholdsintervaller.

Bruksområder: DRYGOLIN EXTREM OLJEMALING anbefales på nytt, grunnet utvendig treverk, samt på tidligere beiset, dekkbeiset eller malte underlag. Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tiksotrop alkydoljebasert husmaling. Inneholder lysstabilisator.
Farger.....	Hvit. Baser: A, B, C, Gul, Oker og Oksydrød brekkes over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	40 - 60 halvblank (Hvit ca. 30).
Viskositet.....	340 - 380 cP
Litervekt.....	1,32 (hvit)
Tørrestoff i volum % .....	61 (hvit)
Flammepunkt i grader Celsius.....	62°C

## BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 - 85 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	80 - 140 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	6 - 9m <sup>2</sup> /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	9 - 13m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
<b>Veiledende data for høytrykksprøyte:</b>	
Dyse.....	0,46mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65 - 80 grader
Malingtrykk.....	MPa 15 / 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 11 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 24 timer. Avviker ved endret temperatur, vindforhold og filmtykkelse. (Lavere temp. vil forlenge tørretidene). Enkelte mørke farger kan ha lenger tørketid.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	JOTUN WHITE SPIRIT/JOTUN PENSELRENS og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder maks 300 g/l VOC.

YL-gr. 1.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

---

## DIVERSE:

Brekking..... Jotun Multicolor Fargeblandemaskin  
Baser: A - B - C - Oker - Gul - Oksydrød  
Emballasjestørrelser..... Hvit: 3 og 10 liter. Baser: 2,7 og 9 liter  
Anmerkning..... Rør godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer  
blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Husk at sol på  
halvtørr maling kan gi blæring, og at dugg på halvtørr maling  
kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved  
opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer.  
Tilsetning av linolje, tran eller andre fremmede oljer må ikke  
forekomme. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.

---

## BRUKSANVISNING:

**FORBEHANDLING:** Løs maling/beis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Underlag behandlet med linoljebeis, malt med tran- eller linoljemaling uten sinkhvitt, rengjøres til bart treverk. Flater som er angrepet av svertesopp/grønske, behandles med Jotun Sopp- og Algedreper etter rengjøring med Jotun Kraftvask. Tidligere tjære- og mineraloljebehandling kan gi misfarging. Gjør prøveoppstrøk.

**BRUKSOMRÅDE: Nytt treverk:** Nytt treverk forbehandles før eller omgående etter montering med Visir Oljegrunning Pigmentert. Visir Oljegrunning Klar brukes når treverket grunnes i den kalde årstid. Benyttes når temperatur i luften og underlaget er under +5°C. Grunningen strykes godt ut. Husk endeved 3-4 strøk vått-i-vått. Treverk som har stått ubehandlet mer enn 4-6 uker (avhengig av årstid) skal stålborstes. Skitne flater vaskes med Jotun Kraftvask og forbehandles med Visir Oljegrunning Pigmentert. Husk endeveden, 3 - 4 strøk vått-i-vått. Deretter minst 2 strøk Drygolin Extrem Oljemaling på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet.

**Tidligere beiset treverk:** Skitne/soppbefengte/krittende flater vaskes med Jotun Kraftvask. Løs beis og løse trefibre fjernes ved sliping/stålborsting. Bart tre grunnes med ett strøk Visir Oljegrunning Pigmentert før 2 strøk Drygolin Extrem Oljemaling.

**Tidligere malt eller dekkbeiset treverk:** Skitne/soppbefengte/krittende flater vaskes med Jotun Kraftvask. Løs dekkbeis/maling fjernes ved skraping/stålborsting. Bart treverk grunnes med ett strøk Visir Oljegrunning Pigmentert, flekkes så med Drygolin Extrem Oljemaling før det hele ferdigbehandles med 2 strøk Drygolin Extrem Oljemaling.

**Metaller:** Sink og galvaniserte flater vaskes med Jotun Kraftvask (1:5) med god etterskylling med rent vann. Bart jern grunnes med 2 strøk Bengalack Metallgrunning (Arcanol). Ferdigbehandles med 2 strøk Drygolin Extrem Oljemaling.

**GENERELT:** Underlaget må være fast, rent og tørt før malerarbeidet starter. Rør godt om. Ikke tilsett fremmede oljer. Påfør malingen jevnt og fyldig. Skal det påføres mer enn et strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene.

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Minimum 3 strøk (150 µm tørr malingsfilm). All endeved må mettes ekstra godt, 3 - 4 strøk vått-i-vått.

For mer utførlig informasjon se sikkerhetsdatablad. Se også Jotun's hjemmeside: [www.jotun.no](http://www.jotun.no).

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---