

Tekniske data

LADY VÅTROM 20



E010172 12.2009

Type: Lady Våtrom er en vanntynnet akryl maling for innendørs bruk på våtrom og vaskerom. Egenskaper: Lady Våtrom inngår i Jotuns Våtromsystem og kan benyttes som vanntettende og vannavvisende overflatesjikt på vegger i våtrom og våtsoner. (Se egen brosyre "Lady Våtromsystem"). Lady Våtrom er en meget vannfast maling som inneholder sopphindrende midler.

Bruksområde: Jotuns våtromsystem kan brukes på underlag av betong, puss og bygningsplater egnet for våtrom. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Lady Våtromsystem.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling.
Farger.....	Hvit base, A, B, C-base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	20 halvblank
Viskositet.....	118 K.U., 120 cP
Litervekt.....	Ca. 1,30
Tørrstoff i volum %	38

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Brukstørr, minimum.....	Minst 10 dager før vannbelastning Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....
Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
1 og 3 liter.
Røres godt om.
Underlaget temperatur må være minimum +10 °C. Luftens
temperatur må være minimum +15 °C.
Må fraktes og lagres frostfritt. Innhold i spann med
forskjellige produksjonsnummer bør blandes før bruk.

Dekkgaranti:
Nærmere om Jotun Garanti - "dekk i to strøk"
Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.
Garantiens innhold: Med garanti "dekk i to strøk" menes at
underlagsfargen er dekket etter to strøk. Evt. garanti gir rett
til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke
erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade
på malingsfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget .
Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i
tillegg til og begrenses ikke av garantien.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Flatene skal være faste, rene og tørre. Større riss og skader i underlaget skal repareres på forhånd.

FORBEHANDLING: Sugende, krittende, smittende underlag:

Børstes og forlimes med Jotun Grunning/Lim for våtrom tynnet 2:1 med vann. La tørke ca. 4 timer. Bart jern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

GRUNNING: Ny ubehandlet Jotun Våtromstapet /Jotun Glassfiberstrie våtrom :

Jotun Våtromstapet/Jotun Glassfiberstrie våtrom monteres med Jotun Grunning/Lim for våtrom og grunnes med Jotun Grunning/Lim for våtrom ufortynnet vått-i-vått. La tørke i minst 12 timer før mellom- og toppstrøk påføres.

Tidligere malt: Rengjøres, nedmattes og avstøves.

BRUKSMÅTE:

Lady Våtrom 20 påføres best med rull. Til utsparing benyttes pensel. La det gå min. 4 timer mellom hvert strøk Lady Våtrom 20. Systemet bør få tørke 10 dager før det belastes med vann.

For detaljert informasjon, se brosjyren: "Lady Våtromsystem" eller www.jotun.no.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:

2 strøk LADY VÅTROM 20

AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
