

PENGUIN HARDTOP



E030B09 04.2006

Penguin HardTop er en helblank, to-komponent spesiallakk på polyuretan-basis som gir en hard og glatt overflate med stor slitestyrke, værbestandighet og motstandsevne overfor kjemikalier (bensin, olje, syrer, alkalier o.a.). Penguin HardTop er særlig egnet til fornyelse av plastbåter.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	To-komponent polyuretanlakk
Farger.....	Eget fargekart
Glans.....	Helblank 92
Viskositet.....	67-70 K.U.
Litervekt.....	1,10-1,30
Tørrestoff i volum %	55
Flammepunkt i grader Celsius.....	31

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	70 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	13,7 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Med pensel eller korthåret mohairrull umiddelbart etterfulgt av fordriver, med lavtrykkssprøyte eller av spesialfirmaer med høytrykkssprøyte.

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	1 timer
Min. intervall for overmaling.....	5 timer maksimum 5 døgn.
Brukstørr, minimum.....	5 døgn. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 10
Blandingsforhold.....	Base A (3,5 deler) blandes grundig med Herder B (1 del) 1/2 time før bruk.
Brukstid etter blanding.....	3 timer

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HSM-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Brekking..... Kun innbyrdes
Emballasjestørrelser..... A + B: 0,45 liter.
Anmerkning..... Rør godt opp. Nedre brukstemperatur: +5 grader C (underlaget). Øvre brukstemperatur: +30 grader C (underlaget).

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Gjensittende slipemiddel fra støpeform, voks eller beskyttende polermiddel vaskes bort med Penguin Båtvask og deretter Lynol eller Jotun Tynner nr. 10 (skift kluter ofte). Underlaget må slipes matt med vannslipepapir nr. 280 og igjen vaskes med Lynol eller Jotun Tynner nr. 10. Til slutt skylles godt med rent ferskvann. Skader slipes, vaskes med Lynol eller Jotun Tynner nr. 10, fylles med Penguin Epoxysparkel og planslipes. Påfør 1-2 strøk Penguin Anti-Pest som grunning.

BRUKSMÅTE:

A- og B-komponentene blandes grundig. Sammenblandet maling bør stå 25-30 min. før den påføres, slik at innblandet luft kan forsvinne ut. To strøk er som regel nødvendig og gir best beskyttelse, men som regel ett strøk tilstrekkelig dersom underlagets farge ikke avviker for meget. Sammenblandet maling må brukes opp innen 3 timer.

PÅFØRING:

PRODUKTET SKAL KUN SPRØYTES AV PROFESJONELLE BRUKERE.

BRUK TRYKKLUFT ELLER FRISKLUFTMASKE I TRANGE ROM.

Best resultat oppnås med sprøyting.

Deretter sprøytes 1-2 strøk fortennet 20% med Jotun Tynner nr. 10.

Sprøyt først et tynt heftstrøk, fortennet 20% med Jotun Tynner nr. 10, som gis anledning til å sette seg (ca. 10-15 min.) avhengig av temperatur. Påfør 2-3 strøk (ikke for tykke p.g.a. fare for sig) med ca. 15 min. pause mellom strøkene. Penguin HardTop er en lakk med sprøyte kvalitet, men på mindre flater som striper o.l. kan det benyttes pensel og fordriver eller malerpute.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
