

Tekniske data

BENAR EDELTREOLJE



E020305 12.2010

Benar Edeltreolje er en værbestandig olje til oppfriskning og vedlikehold av edle tresorter. Inneholder UV-filter som beskytter treverket mot misfarging og gråning forårsaket av lyset. Oljen inneholder pigmenter som gir en svak gyllenbrun egenfarge. Fargen forsterker løden i tropiske tresorter. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Benar Edeltreolje har en god inntrengning og gir derfor en førsteklasses beskyttelse av edle tresorter hvor et oljet utseende er ønskelig. For å bibeholde dette utseendet er det viktig med behandling minst en gang årlig. Benar Edeltreolje er kun til utendørs bruk. Produktet anbefales ikke til terrassegulv, trapper og andre faste horisontale flater.

FYSIKALSKE DATA:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type..... | Alkydolje |
| Farger..... | Gyllenbrun |
| Viskositet..... | 62 sek. ISO 3 cup |
| Litervekt..... | 0,87 - 0,89 |
| Tørrestoff i volum % | 38 |
| Flammepunkt i grader Celsius..... | 62 |

BRUKSDATA:

| | |
|-----------------------|--|
| Anbefalt forbruk..... | 10-12 m ² /liter |
| Påføringsmetode..... | Pensel eller lofri fille. Rull (må etterstrykes m/pensel) Skal ikke sprøytes. |

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

| | |
|-------------------------------|---|
| Støvtørr..... | 6 timer |
| Brukstørr, minimum..... | 24 timer |
| | Avviker ved endret temperatur, sug, fuktighet og luftbevegelse. |
| Tynner/Rengjøringsmiddel..... | Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann. |

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.
YL-gr. 2.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

| | |
|---------------------------|--|
| Emballasjestørrelser..... | 0,75 og 3 liter |
| Anmerkning..... | Røres godt om. P.G.A. FARE FOR SELVANTENNELSE MÅ BRUKTE |

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget skal være rent, helt tørt og fritt for fett, såperester, voks og lignende. Skitne flater vaskes med Jotun Kraftvask (se bruksanvisning for produktet).

BRUKSMÅTE:

Nytt tre/renskrapet tre: Nytt tre avfettes først med Lynol og slipes lett. Påfør deretter 2-3 strøk Benar Edeltreolje vått-i-vått (andre evt. tredje strøk påføres før de foregående er tørre). Overskytende olje tørkes av da produktet ikke skal danne film. Behandlingen bør gjentas hver sommer.

Værslitt/tidligere behandlet tre behandles først med Jotun Terrasserens og deretter Jotun Terrassebleker. (se bruksanvisningen for produktene), om nødvendig foretas lett mattsliping. Påfør 2-3 strøk Benar Edeltreolje vått-i-vått (andre evt. tredje strøk påføres før de foregående er tørre). Eventuelt overskytende olje, som ikke trekker inn i treverket tørkes bort, da denne behandlingen skal gi et oljet utseende. Behandlingen bør gjentas hver sommer.

GENERELT:

Benar Edeltreolje er en tynnflytende olje som ikke danner film på overflaten. Det er derfor viktig at treverket etterses og vedlikeholdes jevnlig etter behov. Særlig er syd- og vestvendte flater sterkt utsatt. Her kan det være nødvendig med vedlikehold flere ganger årlig. Produktet anbefales ikke til terrassegulv, trapper og andre faste horisontale flater. Anvendelsesområdet er først og fremst havemøbler og andre detaljer i edeltre.

Det er viktig å mette all endeved. **Pga. fare for antennelse skal brukte kluter brennes straks eller legges i vann.**

Ønskes en lakkert overflate kan Benar Edeltreolje etterbehandles med minimum 4 strøk Clipper II eller Benar Blank.

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
