

## Tekniske data

# FENOM



E010120 03.2006

Fenom er en matt tixotrop interiørmaling på alkydbasis. Fenom brukes som grunning, mellom- og toppstrøk på flater som møbler, dører, vinduer, listverk, tak og vegg av panel/tre. Fenom gir meget god adhesjon til de fleste underlag. Fenom er spesielt godt egnet som understrøk for lasering, ådring og marmorering.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Matt tixotrop alkydmaling
Farger.....	Iflg. fargekart og i A-B-C-base for brekking over Jotun Multicolor Fargeblendesystem
Glans.....	5 Matt
Viskositet.....	140-170 cP
Litervekt.....	1,15 - 1,35
Tørrstoff i volum % .....	45
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

### BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	ca. 10-12 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
<b>Veiledende data for høytrykkssprøyte:</b>	
Dyse.....	0,33-0,46mm / 0,013"-0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	15 MPa / 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	3 timer
Berøringstørr.....	4 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Min. 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit.
Blandingsforhold.....	En-komponent.

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.  
YL-gr. 2.

---

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

---

## DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	Hvit: 1/2, 1, 3 og 10 liter. Baser: 0,9 og 2,7 liter
Anmerkning.....	Rør godt om før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. NB! Bør ikke brukes som første strøk på voksholdige bygningsplater. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malter flater vaskes med Jotun Husvask og skylles med vann.  
Gammel, blank maling bør mattes noe ned med slipepapir.

### BRUKSMÅTE:

Fenom er ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes. Malingen påføres lett og fyldig og må ikke strykes tørt ut.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.  
Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.  
Be om ytterligere informasjon.

---