

PENGUIN RACING



E030A17 06.2003

Penguin Racing er et avansert kobberbasert bunnstoff som gir en glatt og hard overflate. Brukes på alle typer båter - ikke lettmetall.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Slipbart bunnstoff
Farger.....	Rød, blå, grønn, sort og hvit
Glans.....	Halvblank
Viskositet.....	Ca. 300 cP s
Litervekt.....	1,70
Tørrstoff i volum %	45
Flammepunkt i grader Celsius.....	38

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	45 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	10,0 m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller malepute
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 3 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 8 timer
Brukstørr, minimum.....	Sjøsetting etter ca. 8 timer men innen 1 mnd. Avviker ved endret temperatur, luffuktighet og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 7 (Xylen)
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Fargene kan blandes innbyrdes
Emballasjestørrelser.....	3/4 liter
Anmerkning.....	Rør godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent og tørt.

TIDLIGERE BEHANDLEDE BÅTER:

Skrap vekk løst bunnstoff, våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann.

NY PLAST:

Vask bunnen med Penguin Båtvask. Avfett med Lynol.

NB!. Skift kluter ofte og benytt maske ved bruk av Lynol. Våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann. Påfør 4 fylldige strøk Penguin Antipest og 1 strøk vanlig Penguin Primer.

NYTT TRE:

Gis 2 strøk Jotun Impregnering Impex, 5 - 15 strøk Clipper I vått i vått (tørk bort Clipper I som ikke trekker inn) og 2 fylldige strøk Penguin Primer.

JERN OG STÅL:

Sandblåses/slipes til blankt metall. Deretter påføres 1 strøk Barrier Sinkrik Primer, 3 strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk Penguin Primer.

FERROCEMENT:

Syrevasking, ferskvannsspuling, Penguard Klar, 3 strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk Penguin Primer.

LETTMETALL:

Penguin Racing MÅ IKKE benyttes på lettmetall.

BRUKSMÅTE:

Penguin Racing kan påføres med rull eller pensel. Den er ferdig til bruk og bør ikke tynnes. Påføres fylldig. Underliggende primer må være tørr før påføring av Penguin Racing.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
