

PENGUIN BENAR MARINE



E030B07 03.2006

Penguin Benar Marine er en klar og blank båtølje med meget god værbestandighet og vannfasthet. Den inneholder UV-filter som beskytter treverket ekstra godt samt bevarer den blanke overflaten lenger enn andre båtøljer. Penguin Benar Marine beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle typer tresorter.

Penguin Benar Marine brukes på alt treverk over vannlinjen, så vel innenbords som utenbords. På bart treverk brukes Penguin Benar Marine i system med Penguin Clipper I, mens den på tidligere lakkerte underlag kan påføres direkte.

FYSIKALSKE DATA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type..... | Alkydbasert båtølje |
| Farger..... | Klar |
| Glans..... | Blank |
| Viskositet..... | 190 cPs |
| Litervekt..... | 0,92 |
| Tørrstoff i volum % | 62 |
| Flammepunkt i grader Celsius..... | 62 |

BRUKSDATA:

| | |
|--|--|
| Anbefalt filmtykkelse, tørr..... | 35 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, våt..... | 60 mikrometer |
| Anbefalt forbruk..... | 14-16m ² /liter |
| Påføringsmetode..... | Pensel eller lofri malerull |
| Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr..... | 6 timer |
| Min. intervall for overmaling..... | 24 timer |
| Brukstørr, minimum..... | 24 timer |
| | Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. |
| Tynner/Rengjøringsmiddel..... | Tynner: Jotun White Spirit. |
| | Rengjøring: Jotun penselrens og vann. |
| Blandingsforhold..... | En-komponent |

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

| | |
|---------------------------|---|
| Emballasjestørrelser..... | 1 og 3 liter |
| Anmerkning..... | Rør godt opp før bruk. På grunn av fare for selvantennelse må brukte kluter o.l. brennes straks. Påføring om kvelden kan medføre duggmatting. |

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Nytt eller nyslipt treverk grunnes med 1-2 strøk Jotun Impregnering Impex, deretter påføres min. 5 - 15 strøk med Penguin Clipper I, avhengig av underlagets sugsevne. Slipes med vannfast slipepapir nr. 120 når impregneringsoljen er hard nok. Se forøvrig egen bruksanvisning for Penguin Clipper I. Tidligere lakkerte flater rengjøres med Jotun Husvask, skylles med vann og mattslipes med vannfast slipepapir nr. 320. All løs eller hvit-skjoldet lakk fjernes før behandling med Penguin Benar Marine og bare flekker må påføres minst 3 strøk Penguin Clipper I. Det er meget viktig å få tettet alle sprekker og nater. Bruk natekitt.

BRUKSMÅTE:

En betingelse for et godt resultat er at det gis minst 4 strøk Penguin Benar Marine. Minimum tørketid mellom strøkene er 24 timer. Det slipes lett mellom strøkene med vannfast papir nr. 320 for å sikre den beste vedheft. Unngå fuktig vær og fare for duggfall, som kan gi mattskjoldet eller hvitskjoldet overflate.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
