

Tekniske data

JOTAPROFF VÅTROM 20



F010123 06.2009

JOTAPROFF VÅTROM 20 er en slitesterk halvblank vanntynnet, akryl dispersjonsmaling tilsatt sopphindrende midler, til bruk i våtrom, på sykehus, næringsmiddelindustri og andre steder der et soppresistent, slitesterk og fuktbestandig underlag kreves. Produktet inngår som overflatebehandling (mellomstrøk og toppstrøk) i Jotaproff Våtromssystem. Leggeanvisning for Jotaproff Våtromssystem, se egen brosjyre for utførlige opplysninger.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit base, A, B, C base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	20 halvblank
Viskositet.....	120 KU, 150 cP
Litervekt.....	1,30
Tørrstoff i volum %	38

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,53mm / 0,0021"
Viftevinkel.....	65 - 80 grader
Malingtrykk.....	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Brukstørr, minimum.....	Minst 10 dager før vannbelastning. Avviker ved endret/ändrad temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerkning.....	Underlagets temperatur må være Jotun minimum +10°C. Luftens temperatur må være minimum + 15° C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. Innhold i bokser med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre. Større riss og skader i underlaget skal utbedres på forhånd.

FORBEHANDLING: Sugende, krittende, smittende underlag:

Børstes og forlimes med Jotun Grunning/Lim for våtrom tynnet 2:1 med vann. La tørke ca. 4 timer.
Bart jern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

GRUNNING: Ny ubehandlet Jotun Våtromstapet /Jotun Glassfiberstrie våtrom : Jotun Våtromstapet/Jotun Glassfiberstrie våtrom monteres med Jotun Grunning/Lim for våtrom og grunnes med Jotun Grunning/Lim for våtrom uforyttnet vått-i-vått.

La tørke i minst 12 timer før mellom- og toppstrøk påføres.

Tidligere malt: Rengjøres, nedmattes og avstøves.

BRUKSMÅTE: Jotaproff Våtrom 20 påføres best med rull. Til utsparing benyttes pensel. La det gå min. 4 timer mellom hvert strøk Jotaproff Våtrom 20. Systemet bør få tørke 10 dager før det belastes med vann.
For detaljert informasjon, se brosjyren: "Jotaproff Våtromssystem" eller www.jotun.no.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:

2 strøk JOTAPROFF VÅTROM 20

AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
