

PENGUIN TEAKOLJE



E0300B1 02.2004

Penguin Teakolje er en alkydolje til oppfriskning og vedlikehold av teak og andre eksotiske tresorter ombord i båt. Den har en svak gyllenbrun farge som forsterker løden i tropiske tresorter. Teakolje har en god inntregning og gir derfor en førsteklasses beskyttelse av elde tresorter hvor et oljet utseende er ønskelig.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje
Farger.....	Gyllenbrun
Viskositet.....	44 sek. ISO 3 cup
Litervekt.....	0,89 - 0,91
Tørrestoff i volum %	36
Flammepunkt i grader Celsius.....	47

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	10-12 m ² /litr
Påføringsmetode.....	Pensel eller lofri fille
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	6 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	2b

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,5 ltr
Anmerkning.....	Ristes godt for bruk. P.G.A. FARE FOR SELVANTENNELSE MÅ BRUKTE KLUTER LEGGES I VANN ELLER BRENNES STRAKS.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Treverket vaskes med Penguin Båtvask og skrubbes rent. Skyll godt med rent vann etterpå. Underlaget må være helt tørt og fritt for fett, såperester, voks o.l. Fete tropiske tresorter vaskes først med Lynol, og deretter slipes lett. Tidligere lakkerte flater må slipes helt ned til bart treverk før bruk av Teakolje.

BRUKSMÅTE:

Teakoljen påføres 2-3 strøk vått-ivått (annet strøk påføres før det første er tørt). Overskytende olje tørkes bort med en lofri fille da denne behandling skal gi et oljet utseende.

P.G.A. FARE FOR SELVANTENNELSE, MÅ BRUKTE KLUTER LEGGES I VANN ELLER BRENNES STRAKS.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
