

DEMIDDEKK OPTIMAL



E020218 01.2007

Demidekk Optimal er en dekkende trebeskyttelse for utendørs bruk, basert på AMA-teknologi. Kombinasjonen av høykvalitets bindemidler og høyt pigmentinnhold som beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning, gir en meget god værbestandighet. Benyttes i system med Visir Grunning/Visir Extra. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopper.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Basert på spesial akrylat og alkylid.
Farger.....	Hvit base, A, B, C, Oksydrød, Oker og Gul base for brekking over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	20-30
Viskositet.....	100-150cP
Litervekt.....	Hvit / C-base: 1,30 / 1,11
Tørrstoff i volum %	Hvit / C-base: 36,5 / 35

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40-50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90-110 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	7-10m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	10-12m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel (Rull eller høytrykkssprøyte kan også benyttes).
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	MPA 15-18 / 150-180 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 0,5 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 2 timer Avviker ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann / Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking..... Maks 288 sk.d. med Jotun Multicolor Brekkfarge - Automatmaskin.

Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

Hvit base og baser: 0,45, 0,9, 2,7 og 9liter
Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over + 5 °C. Husk endevedsbehandlingen! TILSETNING AV FREMMEDE OLJER MÅ IKKE FOREKOMME. LAGRES OG FRAKTES FROSTFRITT. BASER MÅ IKKE BRUKES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING: Flatene vaskes med Jotun Husvask/Kraftvask (se bruksanvisning), og skylles godt med rent vann. Løse trefibre og løs beis/maling fjernes ved stålborsting/skraping. Deretter benyttes Jotun Sopp- og Algedreper. Tidligere linoljebehandling uten bly, sinkhvitt e.l. fjernes til bart tre. (Se IFI's brosjyre). Bart metall grunnes med Arcanol. Nytt galvanisert stål bør helst eksponeres i ett år før behandling. Gammelt galvanisert stål vaskes meget godt med Jotun Kraftvask. La vaskemidlet virke i 3-5 min. før det hele skylles av med vann. Skyll MEGET godt! Deretter påføres Arcanol og Demidekk Optimal. Gammel tjære-, mineraloljebehandling e.l. kan gi misfarging ved ny behandling. Underlaget må være overflatetørt. Rør godt om. Bland innhold i bokser med ulike produksjonsnummer.

BRUKSOMRÅDE:

-NYTT TREVERK: Behandles før eller umiddelbart etter montering med Visir Grunning/Visir Extra. Husk endeveden, mettes 3-4 strøk vått-i-vått. Deretter påføres 2 strøk Demidekk Optimal. Nytt treverk eksponert mer enn 4-6 uker bør stålborstes før oljegrunning. Ved lengre eksponering MÅ flatene rengjøres og stålborstes meget godt før oljegrunning.

-BEISET TREVERK: Beis eldre enn 6 mnd. undersøkes meget nøye med hensyn til vedheft til underlaget før Demidekk-behandling. Beis eldre enn 1 år eller vanntynnede beiser uten fersk oljegrunning rengjøres og stålborstes grundig til bart treverk før oljegrunning. Sterkt sugende flater gis 2 strøk vått-i-vått.

-DEKKBEISET TREVERK: Undersøk vedheften til tidligere behandling. Er vedheften dårlig fjernes tidligere behandling og bart treverk grunnes med Visir Grunning/Visir Extra før ny Demidekk-behandling. Virker flaten tørr og slitt, må denne stålborstes og rengjøres grundig før oljegrunning). Skal to strøk grunning påføres må dette gjøres vått-i-vått. Normalt vil vi ikke anbefale to strøk, kun dersom treverket er sterkt nedbrutt! Grunnet flate flekkes med Demidekk Optimal før 2 strøk Demidekk Optimal påføres. Husk endeveden.

-MALT TREVERK: Undersøk tidligere behandlings hefteevne til underlaget. Bart treverk flekkes med Visir Grunning/Visir Extra deretter med Demidekk Optimal. Etterpå påføres 2 strøk Demidekk Optimal. Husk endeveden. Vær oppmerksom på tegn som tyder på fuktproblem eller linoljeproblem.

NB! 3 strøk på høvlet treverk gir økt holdbarhet.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
