

Tekniske data

TREBITT TERRASSEBEIS



E020213 12.2010

Trebitt Terrassebeis er en vanntynnet oljebeis og pigmentert spesialbeis for impregnert treverk. Trebitt Terrassebeis har god penetrerende og vannavvisende effekt som hindrer oppsprekking av treverket. Trebitt Terrassebeis inneholder pigmenter og lysfilter som beskytter treverket mot lysnedbrytning og filmkonserverende middel mot svertesopp. Produktet anbefales brukt på terrassegulv, trapper, hagemøbler o.l. hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkyemulsjon
Farger.....	Iflg. eget fargekart, brekkes over Jotun Multicolor fra oksydgul base og klar base
Viskositet.....	25 sek., DIN 4
Litervekt.....	Gul base / Klar base: 1,01 / 0,99
Tørrstoff i volum %	23

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	6-10m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel eller rull og pensel. Skal ikke sprøytes.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Brukstørr, minimum.....	12 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	Leveres klar til bruk

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 60 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	I egne beisfarger brukket over Jotun Multicolor fra oksydgul base og klar base
Emballasjestørrelser.....	Base: 0,9L, 2,7 L og 9L. Ferdigblandet i 623 Burmateak 3L
Anmerkning.....	Produktet tåler ikke frost.

BRUKSANVISNING:

Type: Vanntynnet oljebeis, spesialbeis for impregnerert treverk (terrasser, utemøbler o.l.) til utendørs bruk.

Nytt treverk: Treverket skal være fast, rent og tørt. Nytt, impregnerert treverk bør tørke 1 - 2 måneder, avhengig av vær.

Eventuelle utslag av kobbersalter (grønne krystaller) spyles av med vann (hageslange) sammen med bruk av en stiv børste. Når treverket er tørt påføres Trebitt Terrassebeis. Best resultat oppnås ved å behandle 1 - 2 bord i hele lengden. Påfør ett tynt strøk, og tørk av eventuelt overskudd med en tørr, løfri klut. For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt. Terrassebeisen skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Videre vedlikehold avhengig av slitasje.

Gammelt treverk: Gammelt impregnerert treverk, ubehandlet eller oljet, behandles med Jotun Terrasserens i henhold til bruksanvisning. Hvis sterkt mørknet treverk ønskes lysnet, anbefales Jotun Terrassebleker. **Viktig!** Alle rester av Jotun Terrassebleker må skylles grundig bort. Værslitte flater stålborstes eller slipes ned til friskt tre. Påfør ett tynt strøk Trebitt Terrassebeis. Eventuelt overskudd tørkes av med en tørr, løfri klut. Trebitt Terrassebeis skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Videre vedlikehold avhengig av slitasje.

Generelt: Underlaget skal være fast, rent og tørt før behandlingen starter. Behandling av tette tresorter som f.eks. sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. mangelfull inntrengning i treverket. Terrassebeis vil trekke inn i treverket ulikt rundt kvister og mykere deler av treet. Dette gir et vakkert spill i fargene, men kan gi noe redusert holdbarhet der det er manglende inntrengning i treverket. Trebitt Terrassebeis leveres i oksydgul- og klar base, som skal brekkes over Jotun Multicolor. I tillegg har vi 623 Burmateak som ferdigfarge i 3 liters emb. Rør godt om før bruk. Innhold i bokser med forskjellige produksjonsnummer, som skal brukes på samme flate, blandes før bruk.

Unngå påføring i direkte solskinn, i fuktig vær og ved lave temperaturer. Beisen må være tørr før den utsettes for fukt. Lav temperatur og høy luftfuktighet vil forlenge tørketiden betydelig. Husk at det vår og høst ofte kan være lav nattetemperatur med duggfall. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring.

Vask terrassen hvert år med Jotun Husvask (fjerner smuss og frisker opp beisfargen).

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
