

Tekniske data

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING



F010076 04.2011

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING er en diffusjonsåpen og vannavvisende silikonemulsjonsmaling for utendørs bruk. Bruk av lysekte, mineralske pigmenter og fyllstoffer gir meget god værbestandighet. Inneholder middel mot overflatesopp. JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING er godt egnet på alle typer puss og andre mineralske underlag, både ubehandlet og tidligere malt.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Silikonemulsjonsmaling
Farger.....	Hvit, samt i base/farge Isgrå 7356, Idyll 4456 og Kveldsskygge 4455. Farger iht Jotuns Murvifte og Jotun fargekart for mur.
Glans.....	03 Matt
Viskositet.....	124 KU
Litervekt.....	1,54
Tørrstoff i volum %	43,2

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	55 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	130 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	6-9 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,38mm/0,015"
Viftevinkel.....	40-80 grader
Malingtrykk.....	MPa 15/150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	12 timer *) Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Skal ikke tynnes/rengjøres med såpe og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Kan blandes over Jotun Multicolor (kun til murfarger i murvifte/fargekart for mur, basert på mineralske brekkfarger).
Emballasjestørrelser.....	3 liter (2,7 liter), 10 liter (9 liter)
Anmerkning.....	Temperaturen i luften og underlaget må være over +5° C. Innholdet i spann med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Rør godt om! Påføres fyldig og jevnt med pensel, rull eller sprøyte. Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 ° C. Må ikke tynnes. Oppbevares og fraktes frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING:

Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Teglstein må pusses før overmaling. Pussarbeider utføres i henhold til NS 3420. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN KRAFTVASK, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Flatene skal være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i minimum 4 uker før overmaling.. Alle byggetekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

GRUNNING:

Ubehandlet underlag anbefales alltid seiset med JOTUN MUR SILIKONEMULSJON SEIS.

Påføres nedenfra og opp. Skal ikke danne film på muroverflaten.

MELLOMSTRØK:

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON UNDERSTRØK. Kan brekkes med ½ mengde brekkfarge/tonepasta.

Påføres med pensel - krysspensles.

TOPPSTRØK:

1 strøk JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING hvis understrøk er påført, ev. 2 strøk med maling.

GENERELT:

Ved behov for utjevning av strukturforskjeller i underlaget og fylling av riss inntil 0,5 mm benyttes JOTUN MUR SILIKONEMULSJON UNDERSTRØK som mellomstrøk. Må alltid overmales med JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING. JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING er ferdig til bruk.

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON MALING er i klasse for diffusjonsåpne malinger iht. EN ISO 7783-2/DIN 52615 ($S_d < 0,14 \text{ m}$) og i klasse for lav vannabsorpsjon iht. EN ISO 1062-3 ($W_{24} < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$).

For mer informasjon: Se www.jotun.no, Murbrosjyre, Sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
