

PENGUIN NONSTOP



E030A18 01.2002

Penguin NonStop er et groehindrende kobberbasert selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Brukes på båter i alle fartsområder. Ikke lettmetall.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Selvpolerende bunnstoff
Farger.....	Off-white, sort, blå, mørkeblå og rød
Glans.....	Halvmatt
Viskositet.....	Ca. 300 cP s
Litervekt.....	1,60
Tørrstoff i volum %	50
Flammepunkt i grader Celsius.....	30

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	10 m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 3 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 8 timer
Brukstørr, minimum.....	Sjøsetting etter ca. 8 timer men innen 3 mnd. Avviker ved endret temperatur, luffuktighet og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 7 (Xylen)
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Fargene kan blandes innbyrdes
Emballasjestørrelser.....	0,75 ltr, 3 ltr. (Sort)
Anmerkning.....	Rør godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent og tørt.

TIDLIGERE BEHANDLEDE BÅTER:

Penguin NonStop kan påføres direkte på harde (Racing) og selvpolerende systemer. Andre bunnstoffer: Skrap vekk løst bunnstoff, våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann og påfør ett fyldig strøk Penguin Primer.

NY PLAST:

Vask bunnen med Penguin Båtvask. Avfett med Lynol.

NB! Skift kluter ofte og benytt maske ved bruk av Lynol. Våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann og påfør 4 fyldige strøk Penguin Anti-Pest.

NYTT TRE:

Gis 2 strøk Jotun Impregnering Impex, 5 - 15 strøk Clipper I vått i vått (tørk bort Clipper I som ikke trekker inn) og 2 fyldige strøk Penguin Primer.

JERN OG STÅL:

Sandblåses/slipes til blankt metall. Deretter påføres ett strøk Barrier Sinkrik Primer og 3 strøk Penguin Anti-Pest.

FERROCEMENT:

Syrevasking, ferskvannsspyling, Penguard Klar og 3 strøk Penguin Anti-Pest.

LETTMETALL:

Penguin NonStop MÅ IKKE brukes på lettmetall.

BRUKSMÅTE:

Pensel, rull eller malerpute. Ferdig til bruk, bør ikke tynnes. Påføres fyldig.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
