

Tekniske data

OXAN GULVMALING FOR BETONG VANNTYNNET



E010208 05.2010

Oxan Gulvmaling for Betong Vanntynnet er en halvblank maling til mur- og betonggulv i tørre rom i kjeller, lager o.l. hvor belastningen ikke er stor. Skal ikke brukes på treverk. Produktet er alkaliefast og slitesterk.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Modifisert akrylat lateksmaling.
Farger.....	A-B-C-base for brekking over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	45 Halvblank
Viskositet.....	110 KU, 170 cP
Litervekt.....	ca. 1,1
Tørrstoff i volum %	31

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	39 mikrometer - 52 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	130 mikrometer - 170 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	6-8m ² /l. Skal ikke brukes på treverk. Kan påføres nylagt betong etter 2-4 mnd. Bør ikke eksponeres for bensin, olje o.l
Påføringsmetode.....	Rull eller pensel.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 6 timer
Bruktørr, minimum.....	Maks belastning min 4-5 dager. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann. Verktøy må rengjøres straks etter bruk.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks/max 140 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 liter (0,9, 2,7 og 9,0)
Anmerkning.....	Rør godt om. Innhold i bokser med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Påføring må ikke skje på flater som har lavere temperatur enn +10° C. Tåler ikke frost. Må fraktes og lagres frostfritt. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være godt uttørret (< 3%RH) og fritt for smuss, olje, fett etc. Eventuell olje og fett fjernes med Jotun Husvask/Kraftvask ifølge bruksanvisningen. Slamsjikt (Betonghud) må fjernes mekanisk før overflatebehandling. Slipestøv må fjernes. På tidligere behandlede flater fjernes løs maling og rengjøres med Jotun Husvask. Blanke flater nedmattes i tillegg ved sliping med slipepapir og avstøves.

BRUKSMÅTE:

Betonggulv må være gjennomherdet før de males. Oxan Gulvmaling for Betong Vanntynnet er ferdig til bruk. Den påføres to ganger, første strøk kan tynnes 10-15 % med vann hvis underlaget er sugende. Anbefalt spredeevne på 6-8 m²/l pr. behandling bør overholdes for å oppnå tilfredsstillende beskyttelse. Ved maling av store flater bør en unngå å komme tilbake i halvtørr maling. Laveste grense for påføring + 10 °C i luft og på underlag.

Unngå belastning med tyngre gjenstander før malingen er gjennomherdet (4-5 døgn).

BRUKSOMRÅDE:

Oxan Gulvmaling for Betong Vanntynnet er til innvendig bruk i tørre rom i kjellere, lager og fabrikklokaler hvor belastningen ikke er for stor. Bør ikke eksponeres for bensin, olje o.l. Skal ikke brukes på treverk. Forbehold mot piggedekk og truck-kjøring.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
