

Tekniske data

JOTUN RÅ LINOLJE



E020309 10.2011

Jotun Rå Linolje er et vegetabilsk naturprodukt som har meget gode inntrengningsevner i treverk. Benyttes derfor, tynnet med terpentin, som båtølje og andre steder hvor maksimal inntrengning er påkrevet eller ønsket.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Rå linolje, langsomt tøkende
Glans.....	Blank
Viskositet.....	60 cP v/25°C
Litervekt.....	0,92
Tørrstoff i volum %	100
Flammepunkt i grader Celsius.....	320

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	ca. 2-3 døgn
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 1 uke. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks 50 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1liter og 5 liter.
Anmerkning.....	SKUMPLAST, KLUTER O.L. BRUKT VED PÅFØRING AV LINOLJE, MÅ BRENNES ELLER LEGGES I VANN STRAKS ETTER BRUK, DA DE KAN FORÅRSAKE SELVANTANNELSE.

BRUKSANVISNING:

BRUKSMÅTE:

Jotun Rå Linolje kan benyttes utynnet eller tynnet med terpentin som gir den beste inntrengning. Blandes den med Benar UVR eller Benar Blank (f.eks. 1:1) oppnås det raskere tork og bedre vannfasthet.

GENERELT:

Linoljegrunding og linoljemaling kan i forbindelse med senere overmaling forårsake oppblæring. For å sikre seg mot dette, må malingen inneholde et reaktivt pigment, f.eks. sinkhvitt og ikke være for "fet".

Linolje og fete linoljegrunding kan under alle praktiske forhold spaltes og bli flytende igjen. Dette kan resultere i blæredannelse uansett hvilken maling som senere benyttes på huset. Bruk derfor ikke ren linolje eller fete linoljegrunding til grunding av trehus.

Faren for blæredannelser reduseres også hvis halvdelen av oljeinnholdet består av Benar Blank. Bruk Jotun Kokt Linolje tilsatt soppdreper hvis det er fare for soppdannelse. Benyttet som båtölje, oppnås det større vannfasthet ved halvblanding med Benar Marine evt. Benar Blank. Underlagets temperatur må ved påføring være over +2 ° C.

Se også Jotuns faktablad om selvantennelse.

For mer informasjon om linoljer og linoljemaling, se www.jotun.no, Jotuns Linoljebrosjyre.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
