

Tekniske data

OXAN GULVOLJE



E020304 06.2011

OXAN GULVOLJE er en alkydbasert olje til tre og betong. Den er blank, lett å rengjøre, hurtigtørrende og tåler alkohol, fett og svake syrer. På garasje-/industri-gulv eller gulv utsatt for større påkjenninger, anbefales et epoksy-system.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje
Farger.....	Klar
Glans.....	Blank
Viskositet.....	100-140 cp
Litervekt.....	0,91
Tørrstoff i volum %	45
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	30 mikrometer - 50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	70 mikrometer - 110 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	15,0 - 9,0 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,33mm / 0,013
Viftevinkel.....	60-80 grader
Malingtrykk.....	15 MPa / 150 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	5 timer
Min. intervall for overmaling.....	10 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer

(Større belastning 4-5 døgn). Avviket ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Tynner/Rengjøringsmiddel.....	JOTUN WHITE SPIRIT/JOTUN PENSELRENS og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet(kat. A/h): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

YL-gr. 3.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
------------	---

DIVERSE:

Brekking.....	Skal ikke brekkes.
Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 liter, samt 200 liters fat.
Anmerkning.....	På grunn av fare for selvantennelse må benyttede kluter og slipepapir brennes straks.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent, tørt, fritt for fett, voks o.l. Betongen må være gjennomherdet (2- 6 mnd.), tørr og uten fuktvandring fra undersiden før olje påføres. På all ubehandlet betong må eventuell betonghud/slamsjikt fjernes. Tidligere oljede flater rengjøres med JOTUN KRAFTVASK og etterskylles godt med vann. Blanke flater mattslipes og avstøves. Kalk, hvitning eller komposisjonsmaling vaskes og skrapes bort.

BRUKSMÅTE:

På betong eller pussede gulv tynnes første strøk 10% med JOTUN WHITE SPIRIT før nye strøk uforynnnet OXAN GULVOLJE påføres. På tregulv tynnes første strøk 10% med JOTUN WHITE SPIRIT. Trefibre som har "reist seg" slipes bort, og støv fjernes deretter omhyggelig før 1 strøk OXAN GULVOLJE påføres. Må påføres i tynne strøk. La oljen tørke godt mellom hvert strøk. OXAN GULVOLJE skal ikke danne film.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
