

## Tekniske data

# JOTUN SANDSPARKEL SPRØYTE



F010414 08.2009

Jotun Sandsparkel Sprøyte er en sparkelmasse basert på cellulosederivat og polymerdispersjon tilsatt knust gradert hvit dolomitmarmor.

Benyttes innendørs til fylling av hull og ujevnhete samt helsparkling av mindre flater av puss, lettbetong og betong. Store hull og ujevnheter kan også med fordel fylles med Jotun Lettsparkel Grov, som fyller bedre. Jotun Sandsparkel Sprøyte er ferdig til bruk og benyttes inne til sprøyting av lettbetong, puss o.a. for å oppnå plan flate. Hefter meget godt selv til stålglatt betong.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Sprøytemasse basert på cellulosederivater og polymerdispersjon, tilsatt finknust, gradert dolomitmarmor.
Farger.....	Hvit
Litervekt.....	ca. 1,65
Tørrstoff i volum % .....	43
Kornstørrelse.....	Gradert fra 0 til 0,25 mm etter fastlagt siktekurve.

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Ca. 1,5 liter/m <sup>2</sup>
Påføringsmetode.....	Spesialsprøyte, sparkel eller stålbrett
<b>Veiledende data for høytrykkssprøyte:</b>	
Dyse.....	5-8 mm
Malingtrykk.....	25 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Etter ca. 2 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	En-komponent, ferdig til bruk.

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	15 liter sekk
Anmerkning.....	Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann/emballasje. Må fraktes og lagres frostfritt. Underlaget må ha over 10° C.

## **BRUKSANVISNING:**

### **Forbehandling:**

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkspeade eller ved sliping. Før sparkling rengjøres flatene for støv, sand og eventuelle saltutslag.

### **Bruksanvisning:**

Sprøytes på og slettes med bredsparkel. Flere påføringer kan være nødvendig. Sliping eller filsing mellom påføringene og før videre behandling med fint sandpapir (nr./korn 100).

### **Generelt:**

Ønskes stoplet (grænget) virkning i himlinger, minskes lufttrykket og munnstykket føres i roterende bevegelser. Lagringstid ca. 12 måneder i uåpnet spann/emballasje. For mer utførlig informasjon, se [www.jotun.no](http://www.jotun.no) og HMS-datablad

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---