

PENGUIN SHIPOLIN



E030205 02.2004

Penguin Shipolin er en tixotrop skipsmaling med alkyd som bindemiddel. Den er meget lett å stryke, tørker hurtig og gir en blank elastisk overflate som er lett å holde ren. Den tixotrope konsistensen tillater at malingen kan påføres fyldig. Shipolin brukes på skutesider, overbygg, dekkshus og andre stålkonstruksjoner. Den kan også brukes på tre ut- og innvendig.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Blank tixotrop sistestrøksmaling på alkydbasis
Farger.....	Hvit og A-B-C-base for brekking over Jotun Mulicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	>90 v/60 grader, >80 v/20 grader
Viskositet.....	350-400 cP
Litervekt.....	0,90 - 1,15
Tørrstoff i volum %	47
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	11,7 m ² /litr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstrykk.....	140-200 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Berøringstørr.....	6 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	3
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 6 % med Joutn Brekkfarger.
Emballasjestørrelser.....	1 og 3 liter. Hvit 1, 3 og 10 liter.
Anmerkning.....	Rør godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes godt før bruk.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Blanke malte flater mattslipes og gis et understrøk med Fenom. Tidligere malte flater som har vært utsatt for sjøvann må spyles med ferskvann for å fjerne saltavleiring.

BRUKSMÅTE:

Penguin Shipolin er ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes. Anvendes som sistestrøk over rusthindrende malinger og andre grunningsmalinger.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
